

Title (en)

Process for the post treatment of aluminium oxide layers with aqueous solutions containing alkalisilicate, and its use in the manufacture of offset printing platen supports.

Title (de)

Verfahren zur Nachbehandlung von Aluminiumoxidschichten mit Alkalisilikat enthaltenden wässrigen Lösungen und dessen Verwendung bei der Herstellung von Offsetdruckplattenträgern.

Title (fr)

Procédé de post traitement de couches d'oxyde d'aluminium avec des solutions aqueuses contenant silicate alcalin et son application dans la fabrication de supports de plaques d'impression offset.

Publication

EP 0095581 A2 19831207 (DE)

Application

EP 83104145 A 19830428

Priority

DE 3219922 A 19820527

Abstract (en)

1. Process for manufacturing materials in the form of sheets, foils or strips, based on chemically, mechanically and/or electrochemically roughened and anodically oxidized aluminum or an alloy thereof, the aluminum oxide layers of which are post-treated with an aqueous alkali metal silicate solution, wherein post-treating is carried out with an aqueous alkali metal silicate solution which additionally comprises at least one aliphatic monobasic, dibasic or tribasic hydroxycarboxylic acid, an aliphatic dicarboxylic acid or a water-soluble salt of these acids.

Abstract (de)

Verfahren zur Nachbehandlung von Aluminiumoxidschichten mit Alkalisilikat enthaltenden wässrigen Lösungen und dessen Verwendung bei der Herstellung von Offsetdruckplattenträgern. Das Verfahren zur Herstellung von platten-, folien- oder bandförmigen Materialien auf der Basis von chemisch, mechanisch und/oder elektrochemisch aufgerauhtem und anodisch oxidiertem Aluminium oder einer seiner Legierungen wird mit einer Nachbehandlungsstufe durchgeführt. In dieser wird eine wässrige Alkalisilikatlösung mit einem zusätzlichen Gehalt an mindestens einer aliphatischen Hydroxymono-, -di- oder -tricarbonsäure (z.B. Weinsäure), einer aliphatischen Dicarbonsäure (z.B. Bernsteinsäure) oder einem ihrer wasserlöslichen Salze durch eine Tauchbehandlung oder eine elektrochemische Behandlung mit dem Aluminiumoxid in Wechselwirkung gebracht. Die nach diesem Verfahren hergestellten Materialien finden insbesondere Verwendung als Träger für Offsetdruckplatten.

IPC 1-7

C25D 11/24; **C25D 11/20**; **C25D 11/08**; **C25F 3/04**; **B41N 1/08**

IPC 8 full level

C25D 11/16 (2006.01); **B41N 1/08** (2006.01); **B41N 3/00** (2006.01); **B41N 3/03** (2006.01); **C25D 11/08** (2006.01); **C25D 11/18** (2006.01); **C25D 11/20** (2006.01); **C25D 11/24** (2006.01); **C25F 3/04** (2006.01)

CPC (source: EP)

B41N 3/034 (2013.01); **C25D 11/20** (2013.01); **C25D 11/246** (2013.01)

Cited by

EP0154201A1; CN103276431A; GB2139646A; EP0154200A1; US4689272A

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0095581 A2 19831207; **EP 0095581 A3 19860806**; **EP 0095581 B1 19880615**; CA 1225613 A 19870818; DE 3219922 A1 19831201; DE 3377069 D1 19880721; JP H0365440 B2 19911011; JP S58213894 A 19831212

DOCDB simple family (application)

EP 83104145 A 19830428; CA 428489 A 19830519; DE 3219922 A 19820527; DE 3377069 T 19830428; JP 9013983 A 19830524