

Title (en)
HIGH EFFICIENCY CHLORINE DIOXIDE PULP BLEACHING PROCESS.

Title (de)
HOCHLEISTENDES VERFAHREN ZUM BLEICHEN VON ZELLSTOFF MIT CHLORDIOXYD.

Title (fr)
PROCEDE DE BLANCHIMENT DE CELLULOSE HAUTEMENT EFFICACE A L'AIDE DE DIOXYDE DE CHLORE.

Publication
EP 0496782 A1 19920805 (EN)

Application
EP 90915570 A 19901017

Priority
• US 9005825 W 19901017
• US 42434789 A 19891019

Abstract (en)
[origin: WO9105909A1] A high-efficiency wood pulp bleaching process to produce wood pulps with higher brightness at equal chlorine dioxide usage or of equal brightness at significantly reduced chlorine dioxide usage. The process comprises reacting the chlorine dioxide with wood pulp at a pH of about 5-10 for about 5-40 minutes and then acidifying the mixture to a pH of about 1.9-4.2. The mixture is then allowed to react for about 2 or more hours to complete the two-step high/low pH bleaching process.

Abstract (fr)
Procédé de blanchiment hautement efficace de cellulose technique, permettant de produire des celluloses techniques d'une blancheur supérieure à l'aide d'une quantité de dioxyde de chlore égale, ou d'une blancheur égale à l'aide d'une quantité de dioxyde de chlore réduite de manière significative. Le procédé consiste à faire réagir le dioxyde de chlore avec de la cellulose technique à un pH compris entre environ 5 et 10 pendant environ 5 à 40 minutes, puis à acidifier le mélange jusqu'à un pH compris entre environ 1,9 et 4,2. Ensuite, on laisse réagir le mélange pendant environ deux heures ou plus, afin d'achever le procédé de blanchiment à pH haut/faible en deux étapes.

IPC 1-7
D21C 9/14; D21C 9/147

IPC 8 full level
D21C 9/14 (2006.01)

CPC (source: EP)
D21C 9/142 (2013.01)

Cited by
CN111979818A

Designated contracting state (EPC)
DE ES FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)
WO 9105909 A1 19910502; AR 243945 A1 19930930; AU 6537690 A 19910516; CA 2069322 A1 19910420; CN 1052157 A 19910612; DE 69026105 D1 19960425; DE 69026105 T2 19960926; EP 0496782 A1 19920805; EP 0496782 A4 19930203; EP 0496782 B1 19960320; ES 2085358 T3 19960601; MX 172853 B 19940117; NZ 235754 A 19930326; PL 164745 B1 19941031; PL 287415 A1 19910923; ZA 908341 B 19910828

DOCDB simple family (application)
US 9005825 W 19901017; AR 31813990 A 19901019; AU 6537690 A 19901017; CA 2069322 A 19901017; CN 90109504 A 19901019; DE 69026105 T 19901017; EP 90915570 A 19901017; ES 90915570 T 19901017; MX 2293190 A 19901019; NZ 23575490 A 19901018; PL 28741590 A 19901019; ZA 908341 A 19901018