

Title (en)

Method for impregnating porous, fibrous or pulverulent materials with a melt of a metal or an alloy.

Title (de)

Verfahren zum Tränken von porösen, faserigen oder pulverförmigen Wirkstoffen mit der Schmelze eines Metalls oder einer Legierung.

Title (fr)

Procédé pour imprégner des matériaux poreux, fibreux ou pulvérulents avec un métal en fusion ou un alliage.

Publication

**EP 0513685 A1 19921119 (DE)**

Application

**EP 92107799 A 19920508**

Priority

DE 4115057 A 19910508

Abstract (en)

The invention relates to a method and a device for introducing or infiltrating molten metal (10) or molten metal alloys from an application region (6) into a receiving volume (infiltration space), the receiving volume (8), containing, for example, fibres, whiskers, particles or porous materials which are optionally to be embedded in the metal (alloy) and/or to be filled with metal, being evacuated and the metal (alloy) being forced under pressure into the receiving volume. According to the invention, the pressure on the molten metal (alloy) is increased by the increase in the volume of the melt relative to the solid metal which occurs as it melts, in particular by controlled melting of metal (alloy) introduced into the application region, and the metal (alloy) is thus forced into the receiving volume. <IMAGE>

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung zum Einbringen bzw. Infiltrieren von geschmolzenem Metall (10) bzw. geschmolzenen Metallegierungen aus einem Aufgabebereich (6) in ein Aufnahmevolumen (Infiltrationsraum), wobei das, gegebenenfalls in das Metall (Legierung) einzubettende und/oder mit Metall zu befüllende, z.B. Fasern, Whiskers, Partikel oder poröse Materialien enthaltende Aufnahmevolumen (8) evakuiert und das Metall (Legierung) unter Druck in das Aufnahmevolumen eingepreßt wird. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß durch insbesondere geregeltes Aufschmelzen von in den Aufgabebereich eingebrachtem Metall (Legierung) durch die beim Aufschmelzen gegenüber dem festen Metall eintretende Volumsvergrößerung der Schmelze der Druck auf das flüssige Metall (Legierung) erhöht und damit dieses (diese) in das Aufnahmevolumen eingedrückt wird. <IMAGE>

IPC 1-7

**B22D 19/14**; **B22F 3/26**

IPC 8 full level

**B22D 19/14** (2006.01); **B22F 3/26** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B22D 19/14** (2013.01); **B22F 3/26** (2013.01)

Citation (search report)

- [A] US 4508158 A 19850402 - AMATEAU MAURICE F [US], et al
- [AD] DE 2415868 A1 19750130 - TOYOTA MOTOR CO LTD
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 132 (M-385)(1855) 7. Juli 1985 & JP-A-60 015 061 ( TORAY K.K. ) 25. Januar 1985
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 69 (M-932)(4012) 8. Februar 1990 & JP-A-1 289 561 ( TOYOTA MOTOR CORP ) 21. November 1989

Cited by

DE10333038B4; DE19624643C2; EP1260293A1; FR2825041A1; AT406837B; US6595264B2

Designated contracting state (EPC)

FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0513685 A1 19921119**; **EP 0513685 B1 19950802**; DE 4115057 A1 19921112; DE 4115057 C2 19930311

DOCDB simple family (application)

**EP 92107799 A 19920508**; DE 4115057 A 19910508