

Title (en)

Process for embedding patterns for full-mould casting.

Title (de)

Verfahren zum Einbetten von Modellen für das Vollformgiessverfahren.

Title (fr)

Procédé pour enrober des modèles pour le moulage en moules pleins.

Publication

**EP 0581201 A1 19940202 (DE)**

Application

**EP 93111778 A 19930722**

Priority

DE 4225245 A 19920730

Abstract (en)

In the full-mould casting method, lost patterns (generally composed of rigid polystyrene foam) are embedded in a binder-free free-flowing moulding material (e.g. silica sand). One difficulty with this method is filling critical parts of the pattern, such as undercuts and dome-like cavities, with the moulding material in such a way that the said moulding material surrounds even these parts of the pattern without gaps. According to the invention, the moulding material has beat frequency oscillations imparted to it during its entry into the mould box. The beat frequency oscillations are generated from two fundamentals of the same or almost the same amplitude which have a variable, slightly different fundamental frequency and/or fundamental phase. The beat frequency oscillations can act on the mould box in the horizontal and/or vertical direction. In this way it is possible to embed patterns with extremely critical parts in a manner which meets quality requirements. <IMAGE>

Abstract (de)

Beim Vollformgießverfahren werden verlorene Modelle (meistens aus Polystyrolhartschaum) in einen rieselfähigen bindemittelfreien Formstoff (z.B. Quarzsand) eingebettet. Dabei hat es sich als schwierig erwiesen, kritische Modellpartien wie Hinterschnedungen und kuppelartige Hohlräume so mit dem Formstoff zu füllen, daß der Formstoff auch diese Modellpartien spaltfrei umschließt. Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, daß der Formstoff während seines Einlaufens in den Formbehälter in Schwebungen versetzt wird. Die Schwebungen werden dabei aus zwei in der Amplitude gleichen oder nahezu gleichen Grundschrwingungen erzeugt, die eine regelbare, leicht unterschiedliche Grundfrequenz und/oder Grundphase aufweisen. Die Grundschrwingungen können in horizontaler und/oder vertikaler Richtung auf den Formbehälter einwirken. Auf diese Weise gelingt es, auch Modelle mit extrem kritischen Modellpartien qualitätsgerecht einzubetten. <IMAGE>

IPC 1-7

**B22C 15/10**; **B22C 9/04**

IPC 8 full level

**B22C 9/04** (2006.01); **B22C 15/10** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B22C 9/046** (2013.01); **B22C 15/10** (2013.01)

Citation (search report)

- [YD] DE 830424 C 19520204 - SCHENCK GMBH CARL
- [YD] DE 1203920 B 19651028 - HEINRICH NELLEN

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0581201 A1 19940202**; **EP 0581201 B1 19980204**; AT E162967 T1 19980215; DE 4225245 A1 19940203; DE 59308089 D1 19980312

DOCDB simple family (application)

**EP 93111778 A 19930722**; AT 93111778 T 19930722; DE 4225245 A 19920730; DE 59308089 T 19930722