

Title (en)

METHOD AND DEVICE FOR LOCALLY THICKENING AND THEREBY PRODUCING A HOLLOW BODY

Title (de)

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM INSBESEONDRE ABSCHNITTWEISEN VERDICKEIN EINER PLASTISCH VERFORMBAREN HOHLKÖRPERWAND EINES HOHLKÖRPERS SOWIE FERTIGUNGSVERFAHREN UND MASCHINE ZUM FERTIGEN EINES HOHLKÖRPERS

Title (fr)

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR ÉPAISSIR LOCALEMENT ET AINSI FABRIQUER UN CORPS CREUX

Publication

EP 3345694 A1 20180711 (DE)

Application

EP 17150435 A 20170105

Priority

EP 17150435 A 20170105

Abstract (en)

[origin: US2018185901A1] In a method for thickening a plastically deformable hollow body wall of a hollow body, with effective radial support of the unthickened hollow body wall on an outer supporting face of an outer mold and with effective radial support of the hollow body wall on an inner supporting face of an inner supporting body, the hollow body is acted on by a compressive force by two application members at application points by moving the application members towards one another in the axial direction with a compressing movement. The application points on the hollow body are distanced from one another in the axial direction. An expansion space of the outer mold is arranged between the application points. Due to the compressing movement of the application members, material of the hollow body wall between the application points is plasticised in the region of the expansion space of the outer mold, and plasticised material of the hollow body wall flows into the expansion space of the outer mold, thus thickening the hollow body wall.

Abstract (de)

Die Hohlkörperwand (22) eines Hohlkörpers (23) wird abschnittweise Verdickt. Bei radialer Abstützung an einer Außenform (15) und an einem inneren Stützkörper (7) wird der Hohlkörper (23) mittels zweier Beaufschlagungsorgane (4, 6) in einer axialen Richtung beaufschlagt und gestaucht. Material der Hohlkörperwand (22) wird zwischen den Beaufschlagungsstellen im Bereich eines Ausweichraums (21) der Außenform (15) plastifiziert und plastifiziertes Material der Hohlkörperwand (22) fließt unter Verdicken der Hohlkörperwand (22) in den Ausweichraum (21) der Außenform (15). Im Rahmen eines Fertigungsverfahrens zur Herstellung eines Hohlkörpers (23) wird das vorstehende Verfahren angewandt. Eine Vorrichtung (16) zum abschnittweisem Verdicken einer plastisch verformbaren Hohlkörperwand (22) eines Hohlkörpers (23) ist zur Durchführung des eingangs genannten Verfahrens ausgebildet. Eine Maschine (1) zum Fertigen eines Hohlkörpers (23) weist eine Vorrichtung der genannten Art auf.

IPC 8 full level

B21K 21/12 (2006.01); **B21J 5/08** (2006.01); **B21K 1/06** (2006.01)

CPC (source: CN EP KR US)

B21J 5/025 (2013.01 - KR US); **B21J 5/08** (2013.01 - EP KR US); **B21J 5/12** (2013.01 - KR); **B21J 9/06** (2013.01 - KR US);
B21J 9/20 (2013.01 - KR US); **B21J 13/02** (2013.01 - KR); **B21J 13/06** (2013.01 - KR); **B21K 1/063** (2013.01 - CN EP US);
B21K 21/12 (2013.01 - EP KR US)

Citation (search report)

- [XYI] JP S57165155 A 19821012 - TOYOTA MOTOR CO LTD
- [Y] JP 2012045565 A 20120308 - HITACHI LTD
- [YA] DE 439258 C 19270107 - VALENTIN RETTERATH
- [YA] JP 2000071043 A 20000307 - AIDA ENG LTD

Cited by

WO2021180608A1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 3345694 A1 20180711; EP 3345694 B1 20240522; CA 2990655 A1 20180705; CA 2990655 C 20201229; CN 108356207 A 20180803;
CN 108356207 B 20210219; JP 2018108606 A 20180712; JP 6698713 B2 20200527; KR 102190176 B1 20201211;
KR 20180080997 A 20180713; US 11007564 B2 20210518; US 11890667 B2 20240206; US 2018185901 A1 20180705;
US 2021229160 A1 20210729

DOCDB simple family (application)

EP 17150435 A 20170105; CA 2990655 A 20180102; CN 201810010668 A 20180105; JP 2018000196 A 20180104;
KR 20180000318 A 20180102; US 201815860878 A 20180103; US 202117232276 A 20210416