11) Veröffentlichungsnummer:

0 119 287

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 83102747.9

Int. Cl.3: D 02 G 3/40

Anmeldetag: 19.03.83

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 26.09.84 Patentblatt 84/39

Anmelder: ACKERMANN-GÖGGINGEN AG, Fabrikstrasse 11, D-8900 Augsburg 22 (DE)

- Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LI NL
- Erfinder: Thoma, Georg, Höhenweg 15, D-8901 Leitershofen (DE)
- Thermisch oder/und mechanisch zusammenverbundener, temperaturbeständiger, weitgehend drehungsloser Faden aus zwei oder mehreren verschiedenen Materialkomponenten.
- 57 Die Erfindung betrifft einen aus 2 oder mehreren verschiedenen Materialkomponenten zusammengesetzten Faden, der mit nur geringer Drehungsgebung durch thermische oder/und mechanische Verbindung fest zusammen verbunden wird, mit der Besonderheit, daß der die thermische Klebverbindung bewirkende Fadenteil thermisch nur eine einmal mögliche Verflüssigung zuläßt. Die weitgehend drehungslosen parallelisierten Fäden können durch nur einmal thermisch verflüssigende Materialien, z.B. in Pulver oder flüssiger Form, z.B. durch Tauchen oder Besprühen, verbunden werden. Für die thermisch nur einmal durchzuführende Zusammenfassung der Fäden bzw. Garnteile können Epoxy- oder Polyesterharze, sog. Zweikomponenten-Harze mit nur einmal möglicher thermischer Veränderung, z.B. Verflüssigung oder Fäden, Pulver oder flüssiges Material der Produktgruppen Polypropylen, Polyamid oder Polyäthylen oder Harze der Artikelgruppen Desmofen oder Desmodur verwendet werden.

Thermisch oder/und mechanisch zusammenverbundener temperaturbeständiger, weitgehend drehungsloser Faden aus 2 oder mehreren verschiedenen Materialkomponenten

Gegenstand der Erfindung ist ein zusammengefaßter Faden, bestehend aus 2 oder mehreren verschiedenen Material-komponenten, die ohne oder nur mit geringer Drehungsgebung durch thermische oder/und mechanische Verbindung zusammenverbunden sind und die sich auch bei einer nachfolgenden chemischen oder/und thermischen Einwirkung nicht mehr auflösen bzw. trennen.

5

Zur Erreichung einer festen, bleibenden Verbindung mehrerer einzelner parallelisierten (gefachten) Fadenkomponenten gleicher oder ungleicher Materialien werden diese
bisher in altbekannter Weise zusammengedreht, ein Vorgang, der mit der Bezeichnung "Zwirnen" bekannt ist.

Dieser Vorgang "Zwirnen", gleichgültig nach welchem bekannten Zwirnsystem ausgeführt, ist wegen der nur relativ geringen Produktionsgeschwindigkeit teuer.

Es wurden daher bereits verschiedene andere Verbindungs20 möglichkeiten vorgeschlagen, mit denen anstelle der Zwirnung die Zusammenfassung und bleibende Verbindung mehrerer Einzelfasern oder -fäden erreicht werden kann.

Es wurde vorgeschlagen, die einzelnen Fasern- oder Faden25 komponenten gegenseitig zu verkleben; ein Vorgang, der in
der Fachsprache mit dem Begriff "Bondieren" bezeichnet
wird. Es wurde ferner vorgeschlagen, die zusammengefaßten
einzelnen Faser- oder Fadenteile mit Druckluft zu verwirbeln, so, daß sie sich gegenseitig verkrallen und sich
30 damit zu einem Faden verbinden. Als weiterer Vorschlag
ist bekannt geworden, die einzelnen Fäden bzw. Fasern in
ihrer Materialart verschieden zu wählen und zwar so, daß

ein Fadenteil für eine thermische Klebverbindung geeignet ist. Eine solche thermische Klebverbindung kann gemäß diesem Vorschlag dadurch erfolgen, daß der thermisch verklebbare bzw. verschweißbare Fadenanteil zur Herbeiführung der Klebwirkung erwärmt wird; d.h. der noch offene Fadenverband wird durch erhöhte Temperatur und ggf. gleichzeitige mechanische Pressung dadurch zusammen verbunden, daß der schmelzbare Fadenanteil flüssig oder zumindest angeteigt sich mit dem oder den anderen Fadenteilen fest verbinden und so einen zusammenverklebten Gesamtfaden bildet.

5

10

Solche weitgehend drehungslos zusammen verbundenen Garne und Fäden können in den verschiedensten Anwendungsberei-15 chen verarbeitet werden. Sie zeigen gegenüber gezwirnten Fäden bzw. Zwirnen bei einer Reihe von Anwendungsfällen keine Nachteile. Wenn jedoch diese so zusammengefaßten, also weitgehend drehungslosen Fäden einer starken Reiboder Zugbeanspruchung oder insbesondere einer hohen 20 thermischen Beanspruchung ausgesetzt werden, sind diese gemäß den vorbeschriebenen Techniken durchgeführten Verbindungen oft nicht genügend. Eine hohe Fadenbeanspruchung erfolgt z.B. zwangsläufig beim Nähvorgang, soweit dieser mit den dafür bekannten Nähmaschinen durchgeführt wird. Beim Nähen mit Nähmaschinen wird der Faden durch die im 25 Verlauf der Nahtbildung häufigen Wechselvorgänge in der Festigkeit stark beansprucht und durch die schnelle Stichfolge der Nadel in das Nähgut so stark erhitzt, daß Temperaturen bis zu 400°C und mehr aufkommen. Für solche er-30 höhten Kraft-Dehnungs- und insbesondere Temperaturbeanspruchungen sind Fäden, wie sie mit den vorstehenden, bis jetzt bekannten Verfahren hergestellt werden können, nicht oder nicht optimal geeignet.

Gegenstand der Erfindung ist ein zusammengefaßter Faden, bestehend aus 2 oder mehreren verschiedenen Material-komponenten, die durch thermische oder/und mechanische Verbindung so zusammenverbunden sind, daß sie ohne oder nur mit geringer Drehungsgebung einen weitgehend fest zusammenverbundenen Fadenkörper bilden, mit der Maßgabe, daß ein oder mehrere Fadenanteile in diesem Fadenverband bei einer thermischen Behandlung sich ganz oder annähernd verflüssigen und dabei den Fadenverband ggf. vermittels einer gleichzeitig mechanisch wirkenden Verpressung fest zusammen verbinden mit der Sonderheit, daß der thermisch verflüssigende Fadenanteil aus einem nur einmal thermisch verflüssigbaren Material besteht.

Ein solcher fest zusammengefaßter, aus 2 oder mehreren Fadenkomponenten bestehender, weitgehend drehungsloser Faden kann für alle Anwendungsfälle verwendet werden. Zufolge der erfindungsgemäßen einmaligen thermischen Plastifizierbarkeit des den Fadenverband zusammenklebenden Fadenanteiles kann ein solcher Faden sowohl gefärbt wie auch vernäht werden, da die dabei zwangsläufig aufkommenden hohen Temperaturen sowohl beim Färben wie insbesondere beim Nähden den Fadenverband nicht mehr auflösen können.

25

30

35

Für die Kombination eines solchen erfindungsgemäßen ganz oder weitgehend drehungslosen Fadens können alle an sich bekannten Faser- und Fadenmaterialien sowie deren Mischungen verwendet werden, wenn zur erfindungsgemäßen einmaligen Klebverbindung ein entsprechendes, nur einmal schmelzbares Fadenmaterial hinzugenommen ist. Die Fadenbzw. Faserverbindung im zusammengefaßten Fadenverband kann erfindungsgemäß auch durch die Zuführung eines solchen, nur einmal thermisch anteig- bzw. verflüssigbaren Stoffes, z.B. in Pulver oder flüssiger Form, erfolgen. Hierzu können alle an sich bekannten Techniken, z.B. Tauchen, Düsenbesprühung usw. angewandt werden.

Dieser erfindungsgemäß nur einmal thermisch verflüssigbare, den Fadenverband zusammenverbindende Faden oder Stoff bzw. Material kann den übrigen Fadenanteilen zugeordnet verschieden gewählt werden. Es können z.B. Epoxyoder Polyester-Harze sein, also sog. Zweikomponentenharze, die nach einer einmal stattgehabten thermischen Behandlung aushärten. Solche Harze sind z.B. mit der Artikelbezeichnung DD-Harze bekannt geworden. Erfindungsgemäß können es auch Desmofen- oder Desmodur-Harze sein. Je nach Wahl der übrigen Fadenanteile und der letztlichen Fadenverwendung können es z.B. auch Polypropylen oder Polyamid oder Polyäthylen-Fäden oder Pulver solchen Materials sein, das zur einmaligen thermischen Verbindung verwendet wird.

15

20

25

10

5

Die Erfindung ist nicht an die Verwendung der vorstehend beispielsweise aufgeführten Stoffe bzw. chemischen Materialien gebunden; die Erfindung umfaßt vielmehr ein Verfahren das geeignet ist, mehrere gleiche oder verschiedene Einzelfäden oder eine entsprechende Anzahl Fasern durch thermische und ggf. gleichzeitige mechanische Behandlung so zusammen zu verbinden, daß eine nachfolgende Auflösung durch erneute Temperatureinwirkung ausgeschlossen bleibt, gründend auf den Umstand, daß die thermisch verklebfähigen Fäden oder Materialkomponenten nur eine einmalige thermische Veränderung zulassen.

Anbezogene Schriften

DE-OS 31 42 507 A 1

EP 0 052 268 A 1

CH 8492-80

US-PS 3,945,186

Patentansprüche

1. Thermisch oder/und mechanisch zusammenverbundener temperaturbeständiger, weitgehend drehungsloser Faden aus 2 oder mehreren verschiedenen Materialkomponenten. dadurch gekennzeichnet, daß der Fadenverband Garne bzw. Fadenteile enthält, die durch ihre mögliche thermische, jedoch nur einmalige Verflüssigung und wenn erforderlich mit gleichzeitiger mechanischer Verpressung eine bleibende Klebeverbindung der einzelnen Fadenkomponenten bewirken.

10

5

- 2. Faden nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der im Fadenverband hinzugenommene thermisch nur einmal verflüssigende Fadenanteil ein oder mehrere Fäden sind.
- 3. Faden nach Anspruch 1 und folgenden, dadurch gekenn-15 zeichnet, daß das thermisch nur einmal verflüssigende Material als Pulver oder flüssig dem Fadenverband ggf. bei gleichzeitiger Verpressung zur bleibenden Klebeverbindung der bis dahin parallelisierten einzelnen 20 Fadenkomponenten zugeführt wird.

4. Faden nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Zuführung des nur einmal verflüssigenden Materials durch Tauchen oder Besprühen erfolgt.

25

30

5. Faden nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß für die bleibende thermische Verklebung der parallel zusammengefaßten Fäden bzw. Garnteile Epoxy- oder Polyester-Harze, sog. Zweikomponenten-Harze mit nur einmal möglicher thermischer Veränderung, z.B. Verflüssigung, verwendet werden.

- 6. Faden nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß für die thermisch nur einmal mögliche, verklebende, bleibende Verbindung Fäden, Pulver oder flüssiges Material der Produktgruppen Polypropylen, Polyamid oder Polyäthylen verwendet werden.
- 7. Faden nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß für die bleibende Verbindung Harze der Artikelgruppen Desmofen oder Desmodur verwendet werden.

10

5

- 8. Faden nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die 2 oder mehreren parallelisiert zusammengefaßten Einzelfäden bzw. Garne voll- oder halbsynthetische Fasern oder Fäden oder/und Fasern oder Fäden nativen oder tierischen Ursprungs, sowie aus Mischungen dieser besteht und daß der Faden oder die Fasern aus gleichen oder verschiedenen Materialien zusammen gesetzt ist und daß diese mit einem oder mehreren nur einmal verschweißbaren Fadenkomponenten zusammen parallelisiert sind, und daß der nur einmal verflüssigende Fadenanteil in Pulver oder flüssiger Form, und wenn erforderlich mit gleichzeitiger Verpressung des Fadenverbandes, für die bleibende Klebeverbindung hinzugenommen werden kann.
- 25 9. Faden nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzielung einer gewünschten rauhen Fadenoberfläche Stapelfadenkomponenten hinzugenommen werden.
- 30 10. Faden nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der durch thermische oder/und mechanische
 Verbindung zusammen verbundene Faden zufolge seiner gewählten Materialzusammensetzung hohen Temperatur-,
 Dehnungs- und Zugbeanspruchungen standhält.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

83 10 2747

, 881,2 111,12 112,122,1	EINSCHLÄG	GIGE DOKUMENTE			•
Kategorie		nts mit Angabe, soweit erforderlich, geblichen Teile		Betrifft Inspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. ³)
х	23-112; Seite	9; Seite 2, Zeil 3, Zeilen 51-7 en 8-11; Seite	en 9 7;	,2,8,),10	D 02 G 3/40
х	GB-A- 950 339 * Ansprüche 1,4 77-86; Seite 2,	4; Seite 1, Zeil	6	.,3,4, 5,9	
A	GB-A-2 020 335 * Ansprüche 1,3	•	5	3,4,	
A	DE-A-1 510 882 * Ansprüche 1-3			1,3,4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. ³)
A	FR-A-1 104 533 * Zusammenfassu	 (SOMMER) ng, Punkte 1,4 *		L,3	D 02 G
	<u> </u>	·			
Der	vorliegende Recherchenbericht wur				
	DEN HAAG	Abschlußdatum der Reche 22-11-1983	rche	CATTO	DIRE ^{Prüfer} A.
X : vor Y : vor and A : ted O : nid P : Zw	ATEGORIE DER GENANNTEN D n besonderer Bedeutung allein n besonderer Bedeutung in Verl deren Veröffentlichung derselbe chnologischer Hintergrund chtschriftliche Offenbarung ischenliteratur r Erfindung zugrunde liegende 1	betrachtet bindung mit einer D: en Kategorie L:	nach dem A in der Anm aus andern	nmeldeda eldung and Gründen r gleichen	ent, das jedoch erst am oder tum veröffentlicht worden ist geführtes Dokument angeführtes Dokument Patentfamilie, überein- nt

EPA Form 1503, 03.82