(1) Veröffentlichungsnummer:

0 187 199

**A1** 

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 85111854.7

(51) Int. Cl.4: A 47 C 23/06

(22) Anmeldetag: 19.09.85


30 Priorität: 26.10.84 DE 3439276

- (4) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 16.07.86 Patentblatt 86/29
- Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH FR GB LI NL

- 71) Anmelder: Hülsta-Werke Hüls GmbH & Co KG Gerhart-Hauptmann-Strasse 43 - 49 D-4424 Stadtiohn(DE)
- (2) Erfinder: Hüssler, Hermann Bohnenkampstrasse 13 D-4424 Stadtlohn(DE)
- (2) Erfinder: Don, Günter c/o Teutoburger Sperrholzwerk Georg Nau GmbH Privitsheiderstrasse 22 D-4930 Detmold(DE)
- (74) Vertreter: Habbel, Hans-Georg, Dipl.-Ing. Postfach 3429 Am Kanonengraben 11 D-4400 Münster(DE)

- (54) Federleiste für einen Lattenrost.
- 5) Die Erfindung schlägt eine Federleiste für einen Lattenrost für Sitz- und/oder Liegemöbel vor, bei welcher eine Duroplastschicht zwischen den mittleren Lagen der Furnierholzschichten angeordnet ist, wobei die Duroplastschicht

mindestens in Querrichtung der Furnierholzschichten schubund zugfest ausgebildet ist und die Duroplastschicht feuchtigkeitsundurchlässig ist.



## "Federleiste für einen Lattenrost"

5

10

Die Erfindung bezieht sich auf eine Federleiste für einen Lattenrost für Sitz- und/oder Liegemöbel gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruches.

Federleisten finden insbesondere als Matratzenunterlagen in Betten, Liegen oder bei Polstermöbeln Anwendung und bestehen aus miteinander verleimten und durch Druck und Wärme verpreßten Furnierschichten, deren natürliche Fasern in Längsrichtung der Federleiste verlaufen.

Es ist bekannt, derartige Federleisten auf der Ober-15 und Unterseite mit einer jeweils an der Außenseite aufgetragenen Schicht aus kunststoffgetränkten Zellstoffvliesen zu versehen, um auf diese Weise die Biegefestigkeit zu erhöhen und den Feuchtigkeitsdurchtritt durch die Flächen zu verringern bzw. zu 20 verhindern. Es hat sich dabei aber als nachteilig herausgestellt, daß diese Oberflächen zwar wasserdicht sind, aber durch die Kanten der Federleisten, die nicht beschichtet sind, Feuchtigkeit eindringen kann. Hierbei ist es bekanntgeworden, den Feuchtigkeitszutritt durch nachträgliches Lackieren zu ver-25 ringern.

Es hat sich dabei herausgestellt, daß bei längerem

Gebrauch unter hoher Feuchtigkeitsbelastung die Furnierholzschichten in der Breite quellen. Hierbei
werden die abdeckenden Kunststoffschichten überdehnt
und reißen. Durch die entstehenden Risse kann dann
Feuchtigkeit zusätzlich eindringen, so daß der
Schutz der Oberfläche durch die aufgelegte Filmschicht verringert ist und die Federeigenschaft der
Federleiste erheblich beeinträchtigt wird.

5

10 Aus dem DE-GM 82 19 053 ist es bekannt, die Gebrauchseigenschaften einer Federleiste dadurch zu verbessern, daß der plastischen Verformung der Federleiste bei Beanspruchung entgegengewirkt wird, wobei insbesondere der E-Modul der Federleiste auch 15 unter Feuchtigkeitseinwirkung erhalten bleiben soll. Bei der bekannten Einrichtung wird dies dadurch erreicht, daß die Federleiste unterhalb ihrer Mittelebene mindestens ein Glasfasergelege aufweist, deren Hauptfäden sich in Furnierrichtung erstrecken. Durch 20 eine solche Anordnung wird die Beeinflussung der übrigen Schichten durch Feuchtigkeit nicht ausgeschaltet und derart kann die Gebrauchseigenschaft einer Federleiste nicht verbessert werden.

Aus der CH-PS 504 860 ist eine Federleiste bekanntgeworden, die nicht oberflächenbeschichtet ist, so
daß damit in die oberen Holzschichten die Feuchtigkeit eindringen kann. Die Gebrauchseigenschaft dieser bekannten Federleiste soll dadurch erhalten bzw.

30 ggf. verbessert werden, daß eine breite Mittelschicht aus Kunststoff vorgesehen wird, die die eigentliche Federeigenschaft der Latte erbringen soll.
Diese Kunststoffschicht wird nicht als wasserundurchlässig beschrieben, so daß die von oben in Kontakt mit der Federleiste gelangende Feuchtigkeit bis

in den unteren Bereich der Federleiste gelangen kann und dadurch die am meisten beanspruchten Schichten dem Feuchtigkeitseinfluß ausgesetzt werden. Diese bekannte Federleiste weist daher keine hohe Lebensdauer auf.

5

10

20

25

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine biegefeste Federleiste zu schaffen, bei der bei Feuchtigkeitseintritt die Breitenquellung vermindert wird.

Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird durch die Lehre des Hauptanspruches gelöst.

15 Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen erläutert.

Die erfindungsgemäß vorgesehene Duroplastschicht hat den Vorteil, daß sie einerseits eine zusätzliche Feuchtsperre bei der Befeuchtung der Federleiste von einer Seite her darstellt und daß sie außerdem die Breitenquellung des Holzes einschränkt, so daß der Außenfilm nicht mehr bis zu seiner Bruchgrenze gedehnt wird und folglich nicht mehr reißt. Durch Erhöhung der Schubfestigkeit wird ferner eine Stabilisierung der Federleiste erreicht, so daß auch ihre Ursprungsform bei längerem Gebrauch besser erhalten wird.

Die Anordnung des Duroplasten als Sperrschicht in der Mitte der Leiste hat auch den Vorteil, daß die Holzstärke zwischen der jeweiligen Sperrlage gering ist und somit nur geringe Biegemomente auftreten, die zur Öffnung der Verleimungsfuge führen könnten.

Durch die erfindungsgemäß vorgesehene Duroplastschicht wird das Quellvermögen der einzelnen Furnierholzschichten verringert, so daß weniger Feuchtigkeit in der Federleiste zurückgehalten wird, da
auch weniger Feuchtigkeit aufgenommen worden ist.
Hierdurch nimmt die Federleiste nach Entfernen der
Last leichter ihre ursprüngliche Form wieder auf.

Ein Ausführungsbeispiel wird nachfolgend anhand der Zeichnung erläutert. Die Zeichnung zeigt dabei in

5

20

25

30

35

- Fig. 1 eine Seitenansicht einer Federleiste in verkleinertem Maßstab und in
- Fig. 2 einen Querschnitt entsprechend der

  Schnittlinie 2 2 in Fig. 1 mit einer zusätzlichen Mittel-Sperrschicht aus Duroplast.

Erfindungsgemäß werden zwischen den Furnierholzschichten eine oder mehrere Lagen aus zug- und
schubfestem Werkstoff in orthogonal-isotroper Faserrichtung angeordnet, die zusammen mit den Deckfilmlagen die mögliche Quellung der Furnierholzschichten
so weit einschränken, daß mit Sicherheit keine Oberdehnung der Außenfilme und damit keine Rißbildung
auftreten kann.

Um das elastische Verhalten der Federleiste auch nicht durch Versteifung zu ändern, sind die Duroplastschichten <u>D</u> in oder in der Nähe der neutralen Faser angeordnet.

Um den Schubverband nicht zu schwächen, sind die Duroplastschichten <u>D</u> mit duroplastischen Harzen getränkt, die nach dem Aushärten in der Presse eine

schubfeste Verbindung mit den benachbarten Furnierholzschichten sicherstellen.

Um die Sperrwirkung der Duroplastschichten oder -schicht mit geringem Materialeinsatz zu erreichen, ist die Bruchdehnung des verwendeten Tränkharzes dem der Außenfilme anzupassen, während die anderen Eigenschaften entsprechend der Aufgabenstellung unterschiedlich sein können.

## Patentansprüche:

1. Federleiste für einen Lattenrost für Sitzund/oder Liegemöbel, die aus mehreren nicht
gesperrten Furnierholzschichten und wenigstens einer zwischen diesen angeordneten zugfesten Duroplastschicht besteht, die miteinander verleimt und verpreßt sind, wobei die
Federleiste durch aushärtbare Kunstharzfilme
und ggf. Lackieren oberflächenvergütet ist,
dadurch gekennzeichnet, daß

- a) die Duroplastschicht (D) zwischen den mittleren Lagen der Furnierholzschichten angeordnet ist,
- b) die Duroplastschicht (D) mindestens in Querrichtung der Furnierholzschichten schub- und zugfest ausgebildet ist,
  - c) die Duroplastschicht (D) feuchtigkeitsundurchlässig ist.

20

15


- 2. Federleiste nach Anspruch 1, <u>dadurch gekenn-zeichnet</u>, daß die Duroplastschicht (D) als Klebstoffschicht ausgebildet ist.
- 25 3. Federleiste nach Anspruch 1 und 2, bei der die Duroplastschicht eine Verstärkungseinlage aufweist, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Verstärkungseinlage aus einem Zelluloseträger besteht.

30

35

4. Federleiste nach Anspruch 1 bis 3, <u>dadurch</u>
<u>gekennzeichnet</u>, daß mehrere Duroplastschichten (D) im mittleren Bereich zwischen den
mittleren Lagen aus Furnierholzschichten angeordnet sind.

1/1









## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0187199 Nummer der Anmeldung

EP 85 11 1854

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE  Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, Betrifft				KLASSIFIKATION DER		
(ategorie)		geblichen Teile		pruch		NG (Int Ci 4)
Y,D		1,2; Spalte 1, alte 2, Zeile 27;	,	-4	A 47	C 23/06
Y,D	* Abbildungen;	 (GOLDSCHMIDT AG) Seite 2, Zeiler 1, Zeilen 24-36;	1	-4		
·	pa est e	a qui bas				
						RCHIERTE ETE (Int. Cl.4)
		·			A 47	С
Der	vorliegende Recherchenbericht wur					-, -,
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 31-01-1986		MYSLIWETZ W.P.		
X : vo Y : vo	ATEGORIE DER GENANNTEN Di in besonderer Bedeutung allein t in besonderer Bedeutung in Vert ideren Veröffentlichung derselbe chnologischer Hintergrund chtschriftliche Offenbarung	OKUMENTEN E : älte petrachtet nach pindung mit einer D : in cen Kategorie L : aus	eres Paten ch dem An der Anmel s andern G	tdokume meldeda dung ang iründen a	ent, das jedoch tum veröffenti geführtes Dok angeführtes D	n erst am oder icht worden ist ument ' okument