

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 064 242 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
11.10.2006 Patentblatt 2006/41

(51) Int Cl.:
C06D 5/06^(2006.01) C06B 23/00^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **99919100.0**

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/DE1999/000782

(22) Anmeldetag: **17.03.1999**

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 1999/048843 (30.09.1999 Gazette 1999/39)

(54) **GASGENERATORTREIBSTOFFE**

PROPELLANTS FOR GAS GENERATOR

AGENTS PROPULSEURS DE GENERATEURS DE GAZ

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE FR IT LI

• **SEMMLER, Peter**
D-84544 Aschau am Inn (DE)

(30) Priorität: **20.03.1998 DE 19812372**

(74) Vertreter: **Albrecht, Thomas et al**
Kraus & Weisert
Patent- und Rechtsanwälte
Thomas-Wimmer-Ring 15
80539 München (DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.01.2001 Patentblatt 2001/01

(73) Patentinhaber: **NIGU CHEMIE GMBH**
84469 Waldkraiburg (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 659 714 EP-A- 0 661 253
EP-A- 0 763 512 WO-A-96/25375
DE-A- 19 505 568 DE-C- 4 401 214
DE-U- 9 416 112 US-A- 5 035 757
US-A- 5 143 567

(72) Erfinder:
• **GAST, Eduard**
D-84559 Kraiburg am Inn (DE)
• **SCHMID, Bernhard**
D-84431 Heldenstein (DE)

EP 1 064 242 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft feste Gasgeneratortreibstoffe (gaserzeugende Mischungen), hauptsächlich für Gasgeneratortreibsätze für Airbags und Gurtstraffer auf Basis von stickstoffreichen und möglichst kohlenstoffarmen Brennstoffen, wobei die festen Gasgeneratortreibstoffe zusätzlich einen hochschmelzenden, im wesentlichen chemisch inerten Schlackenfänger in hochdispenser Form enthalten, der als internes Filter wirkt und die Entstehung und den Austritt von staubförmigen Teilchen aus dem Gasgeneratorgehäuse weitgehend verhindert.

[0002] Die Erfindung betrifft somit ein Verfahren zum Abfangen der flüssigen bzw. festen Verbrennungsprodukte bzw. staubförmigen Schlackenteile innerhalb des Gasgeneratortreibsatzes unmittelbar bei der Entstehung, so daß man mit einem einfach strukturierten Filterpaket im Gasgeneratorgehäuse auskommt.

[0003] Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung von Katalysatoren auf der Basis von Platinmetallen (Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt) oder Metallegierungen aus Platinmetallen oder Kupfer auf den Schlackenfängern als Träger in festen Gasgeneratortreibstoffen, insbesondere die Verwendung in festen Gasgeneratortreibsätzen für Airbags.

[0004] Ein Airbag besteht im wesentlichen aus einem Gasgeneratorgehäuse, das mit dem Gasgeneratortreibsatz, in der Regel in Tablettenform, gefüllt ist, und einem Initialzündler (squib) zur Zündung des Gasgeneratortreibsatzes, sowie einem Gassack. Geeignete Zünder sind beispielsweise in der US-PS 4,931,111 beschrieben. Der zunächst kleingefaltete Gassack wird nach der Initialzündung von den beim Abbrand des Gasgeneratortreibsatzes entstehenden Gasen gefüllt und erreicht in einem Zeitraum von etwa 10-50 ms sein volles Volumen. Der Austritt von heißen Funken, Schmelzen oder Festkörpern aus dem Gasgenerator in den Gassack muß weitgehend verhindert werden, da er zu einer Zerstörung des Gassacks oder zur Verletzung von Fahrzeuginsassen führen könnte. Dies wird durch Binden und Filtrieren der Schlacke erreicht, die bei der Verbrennung des Gasgeneratortreibsatzes entsteht.

[0005] Herkömmliche Gasgeneratortreibsätze für die Verwendung in Airbags auf der Basis von Natriumazid sind seit längerem bekannt. Die Verwendung des hochtoxischen Natriumazids erfordert jedoch ein aufwendiges und kostspieliges Herstellungsverfahren der Gasgeneratortreibsätze. Zudem führt die weltweit ständig zunehmende Zahl von nicht abgebrannten Gasgeneratortreibsätzen in Alt-Kraftfahrzeugen zu einem Entsorgungs- und Sicherheitsproblem.

[0006] In den vergangenen Jahren wurden daher Anstrengungen unternommen, geeignete Ersatzstoffe für Natriumazid zu finden.

[0007] Aus der DE-A-44 35 790 sind Gasgeneratortreibstoffe auf der Basis von Guanidinverbindungen auf geeigneten Trägern bekannt, die im wesentlichen ein verbessertes Abbrandverhalten und eine verbesserte Schlackenbildung aufweisen. Die DE-A-44 35 790 gibt keine Hinweise auf die Verwendung von hochschmelzenden, im wesentlichen inerten Schlackenfängern in hochdispenser Form oder von Katalysatoren in Gasgeneratortreibsätzen.

[0008] Aus der EP-B-0 482 852 und dem dort zitierten Stand der Technik sind azid freie Gasgeneratortreibsätze, insbesondere für Airbags, bekannt. Die in der EP-B-0 482 852 beschriebene, gaserzeugende Mischung enthält a) einen Treibstoff, ausgewählt aus Aminotetrazol, Tetrazol, Bitetrazol und Metallsalzen dieser Verbindungen und Triazolverbindungen und Metallsalzen von Triazolverbindungen; b) eine sauerstoffhaltige Oxidationsverbindung, ausgewählt aus Alkalimetall-, Erdalkalimetall-, Lanthanid- und Ammoniumnitrat- und -perchlorat- und Alkalimetall- und Erdalkalimetallchlorat- und -peroxiden; und entweder c) ein Hochtemperatur-Schlackenbildungsmaterial, ausgewählt aus Erdalkalimetalloxiden, -hydroxiden, -carbonaten, -oxalaten, -peroxiden, -nitrat-, -chlorat- und -perchlorat- und Erdalkalimetallsalzen von Tetrazolen, Bitetrazolen und Triazolen, und d) ein Niedertemperatur-Schlackenbildungsmaterial, ausgewählt aus Siliciumdioxid, Boroxid, Vanadiumpentoxid, natürlich vorkommenden Tonen und Talken, Alkalimetallsilikaten, -boraten, -carbonaten, -nitrat-, -perchlorat- und -chlorat- und Alkalimetallsalzen von Tetrazolen, Bitetrazolen und Triazolen; oder e) ein Hochtemperatur-Schlackenbildungsmaterial, ausgewählt aus Übergangsmetalloxiden, -hydroxiden, -carbonaten, -oxalaten, -peroxiden, -nitrat-, -chlorat- und perchlorat-; und f) ein Niedertemperatur-Schlackenbildungsmaterial, welches Siliciumdioxid ist; wobei die Menge von d) oder f) ausreicht, um zur Bildung einer kohärenten Masse oder Schlacke zu führen, aber nicht so hoch ist, daß eine Flüssigkeit mit niedriger Viskosität entsteht, wobei es sich versteht, daß ein einzelnes Material für mehr als eine der Kategorien dienen kann.

[0009] Der wesentliche Vorteil eines derartigen Gasgeneratortreibsatzes liegt in der günstigen Bildung einer Schlacke, die leicht von den gebildeten gasförmigen Abbrandprodukten abfiltriert werden kann. Ein weiterer Vorteil besteht in der hohen Gasausbeute.

[0010] Nachteile derartiger Gasgeneratortreibsätze sind jedoch, daß hinsichtlich der Bereitstellung eines Gasgeneratortreibsatzes mit einer möglichst günstigen Schlackenbildung Kompromisse beim Abbrandverhalten (Abbrandgeschwindigkeit), bei der Gasbildung, den Eigenschaften hinsichtlich der Herstellung der Pellets und anderen Verfahrensfaktoren und insbesondere bei der Gasqualität, d.h. dem Anteil von toxischen gasförmigen Abbrandprodukten eingegangen werden mußten. Weiterhin ist die Anzahl der geeigneten Treibstoffe relativ begrenzt.

[0011] In der EP-B-0 482 852 gibt es keine Hinweise darauf, wie diese Probleme durch eine Modifizierung der Zusammensetzung des Gasgeneratortreibsatzes gelöst werden können.

[0012] In der US-PS 4,948,439 wird von dem gleichen Erfinder auf die Problematik hinsichtlich der Bildung von toxischen gasförmigen Abbrandprodukten bei der Verwendung von Azid-Ersatzstoffen, wie Tetrazolverbindungen (z.B.

Aminotetrazol und dessen Salze) und deren Gemische in Gasgeneratortreibstoffen hingewiesen.

[0013] In der US-PS 4,948,439 wird jedoch kein Lösungsvorschlag beschrieben, wie der Anteil an toxischen gasförmigen Abbrandprodukten bei der Verbrennung von Gasgeneratortreibstoffen, die als Treibstoff Tetrazol- oder Triazolverbindungen, deren Salze oder Gemische davon enthalten, reduziert werden könnte. Vielmehr wird ein Verfahren zum Aufblasen eines Airbags beschrieben, bei dem zunächst ein Primärgasgemisch durch die Zündung eines Gasgeneratortreibstoffes entsteht, der als Treibstoff mindestens eine Tetrazol- oder Triazolverbindung enthält und dieses Primärgemisch wird durch Vermischen mit Umgebungsluft derart verdünnt, daß der Gehalt an toxischen gasförmigen Abbrandprodukten aus dem Primärgasgemisch auf ein toxikologisch akzeptables Maß gesenkt wird.

[0014] Das Vermischen mit der Umgebungsluft führt zu einer Verkomplizierung (Größe, Aufbau, etc.) des gesamten Airbag-Systems. Problematisch ist die Geschwindigkeit, mit der der Airbag aufgeblasen werden muß (10-50 ms), wenn zusätzlich noch Umgebungsluft angesaugt werden muß.

[0015] Aus der DE-C-44 01 213 sind gaserzeugende Mischungen aus einem Brennstoff, einem Oxidator, einem "Katalysator" und einem Kühlmittel, dadurch gekennzeichnet, daß der Oxidator $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{Cu}(\text{OH})_2$ und der Katalysator ein Metalloxid oder eine Metalloxidmischung oder ein Metallmischoxid ist, bekannt.

[0016] Aus der DE-C-44 01 214 sind zudem gaserzeugende Mischungen ähnlicher Zusammensetzungen bekannt, bei denen der Katalysator aus einem Metall oder einer Metallegierung, vorzugsweise einem pyrophoren Metall oder einer pyrophoren Metallegierung auf einem Träger besteht. Bei dem Träger handelt es sich um ein Silikat, vorzugsweise ein Schicht- oder Gerüstsilikat. Als Metall hat sich insbesondere Ag bewährt. Zu den bekannten verwendeten Brennstoffen zählen Triaminoguanidinnitrat (TAGN), Nitroguanidin (NIGU bzw. NQ), 3-Nitro-1,2,3-triazol-5-on und insbesondere Diguanidinium-5,5'-azotetrazolat (GZT).

[0017] Der wesentliche Vorteil der in den beiden vorstehenden deutschen Patentschriften beschriebenen gaserzeugenden Mischungen soll in der Herabsetzung der Verbrennungstemperatur und in der Erhöhung der Abbrandgeschwindigkeit liegen.

[0018] Die in der DE-C-44 01 213 und DE-C-44 01 214 beschriebenen gaserzeugenden Mischungen enthalten keine niedrig- und hochschmelzenden Schlackenbildner bzw. keine erfindungsgemäßen Schlackenfänger, vielmehr wird dort behauptet, daß auf Schlackenbildner verzichtet werden kann.

[0019] Entgegen dieser Behauptung haben die Erfinder der vorliegenden Erfindung gefunden, daß die Verwendung von niedrig- und hochschmelzenden Schlackenbildnern, insbesondere der erfindungsgemäßen Schlackenfänger eine deutliche Reduzierung von toxischen gasförmigen Abbrandprodukten bewirkt. Ein Teil des hochschmelzenden erfindungsgemäßen Schlackenfängers kann hierbei als Träger für ein Platinmetall bzw. für eine Metallegierung aus Platinmetallen und somit als Katalysatorbestandteil fungieren.

[0020] In den beiden vorstehend genannten deutschen Patentschriften wird der Begriff "Katalysator" in einem erweiterten Sinn verwendet und stellt einen aktiven Reaktionsbestandteil dar, der selbst umgesetzt werden kann und reaktionslenkend und/oder reaktionsbeschleunigend wirkt.

[0021] Es handelt sich demnach nicht um einen Katalysator im eigentlichen Sinn, da ein Katalysator bei einer Umsetzung keinen Reaktionsbestandteil darstellt. Ein Katalysator im eigentlichen Sinn wird bei Umsetzungen nicht verbraucht, d.h. nicht umgesetzt.

[0022] Zur Definition des Katalysators gehört ferner, daß dieser in einer nur sehr geringen Konzentration dem Reaktionsgemisch beigemischt wird. In den beiden deutschen Patentschriften beträgt jedoch der Anteil an "Katalysator" in der gaserzeugenden Mischung bis zu 30 Massen-% und ist damit wesentlicher, auch anteilmäßig, Bestandteil der gaserzeugenden Mischung.

[0023] Aus dem zuvor Gesagten ergibt sich, daß in der DE-C-44 01 213 und DE-C-44 01 214 zwar der Begriff "Katalysator" verwendet wird, aber, wie dies auch in den beiden Patentschriften angedeutet ist, die Bedeutung nicht mit der herkömmlichen Definition eines Katalysators übereinstimmt.

[0024] Der vorliegenden Erfindung liegt gegenüber dem Stand der Technik die Aufgabe zugrunde, verbesserte Gasgeneratortreibstoffe, insbesondere für Airbags bereitzustellen, deren Abbrandverhalten sich gezielt einstellen läßt und die insbesondere die Entstehung von toxischen Gasen und von lungengängigen, staubförmigen Anteilen, die aus dem Gasgeneratorgehäuse austreten können, auf ein Minimum beschränken.

[0025] Die aus den Gasgeneratortreibstoffen hergestellten Gasgeneratortreibstoffe sollen thermisch stabil, gut anzündbar, schnell - auch bei niedriger Temperatur - brennend und gut lagerfähig sein und eine hohe Gasausbeute gewährleisten. Zudem sollen diese Gasgeneratortreibstoffe eine Verkleinerung, Reduzierung der Anzahl der Komponenten oder Vereinfachung der Gasgeneratorgehäuse und somit deren Gewichtsverminderung im Vergleich zu bekannten Generatoren ermöglichen.

[0026] Erfindungsgemäß werden diese Aufgaben durch einen Gasgeneratortreibstoff gelöst, umfassend

(A) mindestens einen Brennstoff aus der Gruppe umfassend Guanidiniumnitrat (GUNI; GuNO_3), Dicyanamid, Ammoniumdicyanamid, Natriumdicyanamid (Na-DCA), Kupferdicyanamid, Zinn-dicyanamid, Calciumdicyanamid (Ca-DCA), Guanidiniumdicyanamid (GDCA), Aminoguanidiniumbicarbonat (AGB), Aminoguanidiniumnitrat (AGN), Tri-

minoguanidiniumnitrat (TAGN), Nitroguanidin (NIGU), Dicyandiamid (DCD), Azodicarbonamid (ADCA) sowie Tetrazol (HTZ), 5-Aminotetrazol (ATZ), 5-Nitro-1,2,4-triazol-3-on (NTO), deren Salze und deren Gemische,

(B) mindestens ein Alkali- oder Erdalkalininitrat oder Ammoniumnitrat, -chlorat oder -perchlorat,

(C) mindestens einen hochschmelzenden, im wesentlichen chemisch inerten Schlackenfänger, ausgewählt aus der Gruppe umfassend Al_2O_3 , TiO_2 und ZrO_2 in hochdispenser Form oder Gemische davon, wie in Anspruch 1 definiert, und

gegebenenfalls (D) mindestens einen Schlackenbildner, ausgewählt aus Alkali- und Erdalkalimetallcarbonaten und -oxiden, Silikaten, Aluminaten und Aluminiumsilikaten, Eisen(III)oxid sowie Siliciumnitrid (Si_3N_4), das beim Abbrand Stickstoff (N_2) und Siliciumdioxid (SiO_2) zur Weiterreaktion liefert und gegebenenfalls (E) mindestens ein in Wasser bei Raumtemperatur lösliches Bindemittel.

[0027] Bevorzugte Brennstoffe (Komponente (A)) sind Nitroguanidin (NIGU), 5-Aminotetrazol (ATZ), Dicyandiamid (DCD), Dicyanamid, deren Salze, insbesondere Natrium- und Calciumdicyanamid und Guanidiniumnitrat, und deren Gemische. Diese sind praktisch ungiftig, nicht hygroskopisch, wenig wasserlöslich, thermisch stabil, bei niedriger Temperatur verbrennend und von geringer Schlag- und Reibempfindlichkeit. Die Gasausbeute bei der Verbrennung ist hoch, wobei ein großer Anteil an Stickstoffgas entsteht.

[0028] Alkali- (Li, Na, K) und Erdalkalisalze (Mg, Ca, Sr, Ba) sind Beispiele für geeignete Salze von 5-Aminotetrazol.

[0029] Als Oxidationsmittel, Komponente (B), können Alkali- oder Erdalkalininitrate (wie Lithiumnitrat, Natriumnitrat, Kaliumnitrat, Magnesiumnitrat, Calciumnitrat, Strontiumnitrat oder Bariumnitrat), Ammoniumnitrat, Alkali- oder Erdalkalichlorate oder -perchlorate (wie Lithium-Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium-, Strontium- oder Bariumchlorat und Lithium-, Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium-, Strontium- oder Bariumperchlorat) sowie Ammoniumperchlorat und deren Gemische verwendet werden. Vorzugsweise wird Kaliumnitrat und Strontiumnitrat verwendet. Strontiumnitrat ist nicht hygroskopisch, nicht toxisch und ermöglicht beim Abbrand eine hohe Gasausbeute. Kaliumnitrat weist zusätzlich eine niedrige Abbrandtemperatur auf.

[0030] Als hochschmelzende, im wesentlichen chemisch inerte Schlackenfänger, Komponente (C), werden Al_2O_3 , TiO_2 und ZrO_2 in hochdispenser Form oder Gemische davon verwendet wobei Al_2O_3 eine BET-Oberfläche (in Anlehnung an DIN 66131) von $100 \pm 15 \text{ m}^2/\text{g}$ (Smp-Punkt ca. 2050°C), TiO_2 eine BET-Oberfläche von $50 \pm 15 \text{ m}^2/\text{g}$ (Smp-Punkt ca. 1850°C) und ZrO_2 eine BET-Oberfläche von $40 \pm 10 \text{ m}^2/\text{g}$ (Smp-Punkt ca. 2700°C) haben. Diese hochdispersen Oxide sind z.B. unter den Handelsnamen Aluminiumoxid C, Titanoxid P25 und VP Zirkonoxid (Degussa AG) im Handel erhältlich.

[0031] Diese pyrogenen Oxide werden durch Umsetzung der Metallchloride mit H_2 und O_2 im entsprechenden Molverhältnis durch Gasphasenreaktion (Flammenhydrolyse) hergestellt. Sie haben keine Poren und definierte Agglomerate, wie dies sonst bei der Herstellung im Naßverfahren der Fall ist.

[0032] Unter Schlackenfänger (Komponente (C)) im Sinne der vorliegenden Erfindung versteht man hochschmelzende, im wesentlichen chemisch inerte Metalloxide in hochdispenser Form, d.h. diese Oxide weisen eine gegenüber den Oxiden in ihrer herkömmlichen Form sehr viel größere Oberfläche auf.

[0033] Zum Beispiel weisen herkömmliches Al_2O_3 als α -Oxid eine BET-Oberfläche von nur $5\text{-}10 \text{ m}^2/\text{g}$, herkömmliches Pigment- TiO_2 eine BET-Oberfläche von nur $5\text{-}10 \text{ m}^2/\text{g}$ und herkömmliches ZrO_2 eine BET-Oberfläche von nur $3\text{-}8 \text{ m}^2/\text{g}$ (für Feuerfest-Produkte) auf, wohingegen die in den Gasgeneratortreibsätzen der vorliegenden Erfindung verwendeten Metalloxide BET-Oberflächen von etwa 40 bis etwa $100 \text{ m}^2/\text{g}$, besonders bevorzugt etwa 50 bis etwa $100 \text{ m}^2/\text{g}$ und insbesondere etwa $100 \text{ m}^2/\text{g}$ aufweisen.

[0034] Ferner zeichnen sich die Schlackenfänger der vorliegenden Erfindung durch ihren hohen Schmelzpunkt von etwa 1850 bis etwa 2700°C aus. Diese hohen Schmelzpunkte führen dazu, daß die Schlackenfänger während der Umsetzung nicht schmelzen und somit als Feststoffe fungieren.

[0035] Des weiteren handelt es sich bei den Schlackenfängern der vorliegenden Erfindung um im wesentlichen chemisch inerte Verbindungen, d.h. die Schlackenfänger der vorliegenden Erfindung beteiligen sich nicht bei der Verbrennungsreaktion der Gasgeneratortreibsätze an chemischen Umsetzungen oder nur in einem geringen Maß an der Oberfläche der als Schlackenfänger dienenden Metalloxide. Die hochaufgelösten Raumgitter, d.h. die große innere Oberfläche von z.B. Al_2O_3 , TiO_2 oder ZrO_2 bewirkt einerseits durch ihre Inaktivität die Abkühlung der Verbrennungsprodukte und lagert andererseits speziell flüssige und/oder feste Schlackenteile bzw. Partikel an, die bei der Verbrennung entstehen. Auf diese Weise bleibt die Tablettenform, in der die Gasgeneratortreibsätze verwendet werden, während und nach dem Abbrand erhalten bzw. es lassen sich eventuell entstandene Bruchstücke leicht filtern. Das heißt, es bilden sich kaum Stäube, die bei der Verbrennung aus dem Gasgeneratortreibsatz und somit aus dem Gasgeneratorgehäuse austreten könnten. Die Schlackenfänger wirken somit als internes Filter in den Gasgeneratortreibsätzen selbst, und verhindern somit weitgehend die Entstehung und den Austritt von staubförmigen Schlackenteilen aus dem Gasgeneratorgehäuse, wodurch auch eine wesentliche Filtervereinfachung des Gasgeneratorgehäuses erreicht wird, da auf zusätzliche (me-

chanische) Feinfilter im Gasgeneratorgehäuse teilweise verzichtet werden kann. Dies führt auch zu einer vorteilhaften Gewichtseinsparung beim Airbag-Gasgenerator.

[0036] Gleichzeitig wird durch die Bildung von Schlacken das Entstehen von lungengängigen staubförmigen Anteilen vermindert, die aus dem Gasgenerator eines Airbags austreten könnten. Lungengängige staubförmige Teilchen haben

einen Durchmesser von etwa 6 μm oder kleiner.

[0037] Wahlweise können als Schlackenbildner, Komponente (D) Alkalimetall- und Erdalkalimetallcarbonate (wie Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Strontiumcarbonat oder Bariumcarbonat), Alkalimetall- oder Erdalkalimetalloxide (wie Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium-, Strontium- oder Bariumoxid), Silikate (wie Hectorit), Aluminate (wie Natrium-beta-aluminat ($\text{Na}_2\text{O}_{11}\text{Al}_2\text{O}_3$) oder Tricalciumaluminat ($\text{Ca}_3\text{Al}_2\text{O}_6$)) oder Aluminiumsilikate (wie Bentonite oder Zeolithe) oder Eisen(III)oxid oder deren Gemische verwendet werden.

[0038] Komponente (D) dient dazu, beim Abbrand des Gasgeneratortreibstoffs eine leicht filtrierbare Schlacke zu bilden.

[0039] Die Schlackenbildner, Komponente (D), können zusätzlich noch als Kühlmittel wirken. Die Silikate, Aluminate und Aluminiumsilikate reagieren mit den Alkalimetall- und Erdalkalimetalloxiden, die beim Abbrand entstehen.

[0040] Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung von Katalysatoren auf der Basis von Platinmetallen (Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt) oder Metallegierungen aus Platinmetallen oder Kupfer auf den hochdispersen Schlackenfängern als Träger, in den festen Gasgeneratortreibstoffen der vorliegenden Erfindung, insbesondere die Verwendung in festen Gasgeneratortreibstoffen für Airbags.

[0041] Ein Teil des Schlackenfängers (Komponente (C)) kann als Träger dienen, auf dem ein Platinmetall oder eine Metallegierung aus Platinmetallen oder Kupfer in einer katalytisch wirksamen Schichtdicke aufgebracht ist.

[0042] Platinmetalle sind Ruthenium (Ru), Osmium (Os), Rhodium (Rh), Iridium (Ir), Palladium (Pd) und Platin (Pt). Die Katalysatoren, die in der vorliegenden Erfindung verwendet werden, basieren vorzugsweise auf Rh, Pd oder Pt und insbesondere auf Pt.

[0043] Beispiele für Metallegierungen aus Platinmetallen sind alle katalytisch wirksamen Metallegierungen der vorstehend genannten Platinmetalle, vorzugsweise Pt/Pd- und Pt/Rh-Legierungen.

[0044] Die Metalle oder Metallegierungen aus Platinmetallen sind in einer katalytisch wirksamen Schichtdicke, vorzugsweise in einer einatomigen Schicht ("monolayer") auf dem Träger aufgebracht.

[0045] Die Katalysatoren sind in nur katalytischen Mengen im Gasgeneratortreibsatz enthalten. Ihr Gewichtsanteil an der Komponente (C) beträgt 0,1-5 Gew.-%, vorzugsweise 0,2-1,2 Gew.-% der Komponente (C).

[0046] Bevorzugte Katalysatoren sind die, bei denen der hochdisperse Träger Al_2O_3 und das Metall Pt, Pd oder Cu, insbesondere Pt ist.

[0047] Geeignete Katalysatoren sind von der Degussa AG erhältlich, z.B. 1% Pt auf gamma- Al_2O_3 oder 1% Pd + Pt auf gamma- Al_2O_3 .

[0048] Die Katalysatoren dienen dazu, die Reaktion dahingehend zu steuern, daß kaum toxische gasförmige Abbrandprodukte, wie Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NO_x) und Ammoniak (NH_3) gebildet werden.

[0049] Die vorstehend genannten Katalysatoren sind besonders gut für die Verwendung in Gasgeneratortreibsätzen in Airbags geeignet.

[0050] Zusätzlich zu den Vorteilen, die sich aus der Verwendung der hochdispersen Metalloxide ergeben (Verringerung der festen Staubteilchen, d.h. von Grob- und Feinstaub) wird hier der ohnehin geringe Anteil an toxischen Gasen weiter reduziert.

[0051] Die Katalysatoren können aus ausgelösten, d.h. gebrauchten Airbags, als auch aus nicht ausgelösten, d.h. aus Airbags aus Alt-Kraftfahrzeugen nach bereits bekannten Verfahren recycelt werden. Dies führt zu einer Abfallentlastung der Umwelt und ermöglicht die Wiederverwendung der Katalysatormetalle. Das Katalysatormetall bzw. die Metallegierung wird während des Abbrands nicht oxidiert.

[0052] Der Katalysator muß nicht als zusätzlicher Bestandteil dem Gasgeneratortreibsatz zugesetzt werden, sondern der Katalysator ist Bestandteil einer ohnehin im Gasgeneratortreibsatz vorhandenen Komponente (Komponente C)).

[0053] Komponente (A) liegt in einer Menge von etwa 20 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 28 bis 52 Gew.-% und insbesondere von etwa 45 bis 51 Gew.-% vor, Komponente (B) in einer Menge von etwa 38 bis etwa 63 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 38 bis etwa 55 Gew.-% und insbesondere von etwa 39 bis 45 Gew.-% vor, Komponente (C) in einer Menge von etwa 5 bis 22 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 8 bis 20 Gew.-% und insbesondere von etwa 9 bis 11 Gew.-% und Komponente (D), sofern enthalten, in einer Menge von etwa 2 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 4 bis 10 Gew.-% vor, jeweils bezogen auf die Gesamtzusammensetzung des Gasgeneratortreibsatzes.

[0054] Wahlweise kann der Gasgeneratortreibstoff ferner als Komponente (E) ein in Wasser bei Raumtemperatur lösliches Bindemittel enthalten. Bevorzugte Bindemittel sind Celluloseverbindungen oder Polymerisate aus einem oder mehreren polymerisierbaren olefinisch ungesättigten Monomeren. Beispiele für Celluloseverbindungen sind Celluloseether, wie Carboxymethylcellulose, Methylcelluloseether, insbesondere Methylhydroxyethylcellulose. Eine gut verwendbare Methylhydroxyethylcellulose ist CULMINAL® MHEC 30000 PR der Firma Aqualon. Geeignete Polymerisate mit Bindewirkung sind Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylacetat, Polyvinylalkohol und Polyvinylbutyral, z.B. Pioloform® B (Firma

Wacker Chemie, Burghausen).

[0055] Als Bindemittel, Komponente (E), kann auch ein in Wasser bei Raumtemperatur unlösliches Metallsalz der Stearinsäure, wie Aluminiumstearat, Magnesiumstearat, Calciumstearat oder Zinkstearat verwendet werden.

[0056] Graphit ist ebenfalls als Bindemittel geeignet.

5 **[0057]** Komponente (E) liegt in einer Menge von 0 bis 2 Gew.-% und vorzugsweise von 0,3-0,8 Gew.-% vor.

[0058] Das Bindemittel, Komponente (E), dient als Desensibilisierungsmittel und als Verarbeitungshilfe bei der Herstellung von Granulat oder Tabletten (Pellets) aus dem Gasgeneratortreibstoff. Es dient ferner zur Verminderung der Hydrophilie und zur Stabilisierung der Gasgeneratortreibsätze.

10 Herstellungsvorschrift:

[0059] Allgemein erfolgte die Herstellung der Gasgeneratortreibstoffe (Beispiele 1 bis 57 der nachstehenden Tabelle I) und Gasgeneratortreibsätze nach folgendem Vorgehen:

15 **[0060]** Die grob vorgemischten Rohstoffe (Komponenten (A), (B), (C) und gegebenenfalls (D) und (E)) wurden mittels einer Kugelmühle gemahlen bzw. vorverdichtet.

Das Granulieren der Gasgeneratortreibstoffmischung erfolgte in einem Vertikalmischer durch Zugabe von ca. 20 % Wasser beim Rühren und bei einer auf ca. 40°C erhöhten Temperatur.

20 Nach kurzem Ablüften wurde die erhaltene Mischmasse bei Raumtemperatur durch eine Durchreibemaschine mit einem 1 mm-Sieb gerieben. Das auf diese Weise erhaltene Granulat wurde ca. 2 Stunden in einem Trockenofen bei 80°C getrocknet.

Das fertige Granulat des Gasgeneratortreibstoffes (Kornverteilung 0-1 mm) wurde anschließend mit einer Rundläuferpresse zu Tabletten (Pellets) verpreßt. Diese Gasgeneratortreibsatzpellets wurden bei 80°C im Trockenofen nachgetrocknet.

25 **[0061]** Die in den Gasgeneratoren verwendeten Tabletten oder Pellets aus dem Gasgeneratortreibstoff können nach bekannten Verfahren hergestellt werden, etwa durch Strangpressen, Extrudieren, in Rundläuferpressen oder Tabletiermaschinen. Die Größe der Pellets oder Tabletten hängt von der gewünschten Brennzeit im jeweiligen Anwendungsfall ab.

30 **[0062]** Der erfindungsgemäße Gasgeneratortreibstoff besteht aus nicht-toxischen, leicht herstellbaren und kostengünstigen Komponenten, deren Verarbeitung unproblematisch ist. Die Komponente, die weniger kostengünstig ist, nämlich das Katalysatormetall, kann nach bekannten Verfahren recycelt werden. Die thermische Stabilität der Komponenten bewirkt eine gute Lagerfähigkeit. Die Anzündbarkeit der Gemische ist gut. Sie brennen schnell und liefern große Gasausbeuten mit sehr geringen CO-, NO_x- und NH₃-Anteilen, die unterhalb der zulässigen Höchstgrenze liegen. Die erfindungsgemäßen Gemische sind daher zur Verwendung als Gaserzeugungsmittel in den verschiedenen Airbag-Systemen, als Löschmittel oder Treibmittel besonders geeignet.

35 **[0063]** Die nachstehenden Beispiele 1 bis 57 veranschaulichen die Erfindung, schränken diese jedoch nicht ein. Bei den Beispielen 15, 18 und 21 handelt es sich um Vergleichsbeispiele, bei denen herkömmliches ZrO₂, TiO₂ und Al₂O₃ verwendet wurde.

Tabelle I:

40 Die in der Tabelle angegebenen Indizes haben folgende Bedeutung:

	1	Titandioxid P25, Degussa AG
	2	Zirkonoxid VP, Degussa AG
	3	Aluminiumoxid C, Degussa AG
	4	Titandioxid Kronos 3025, Kronos Titan-GmbH
45	5	Zirkonoxid, Merck
	6	Aluminiumoxid NO 615-30 II 24, Nabaltec
	7	Oxid. Katalysator 1 % Pt auf Gamma-Aluminiumoxid, Degussa AG
	8	Oxid. Katalysator 1% Pd + Pt auf Gamma-Aluminiumoxid, Degussa AG
50	9	Eisenoxid, Bayoxide E8710, Bayer AG
	10	Bentone EW, Rheox, Inc.
	11	CULMINAL MHEC 30000 PR, Aqualon

55

Tabelle I

Beispiel Nr.		1	2	3	4	5	6
A = ATZ	[%]	30,2	32,8	29,75	29,7	29,75	29,7
NIGU	[%]	-	-	-	-	-	-
Ca-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
Na-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
TAGN	[%]	-	-	-	-	-	-
GuNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
B = KNO₃							
	[%]	49,8	-	50,25	-	50,25	-
Sr(NO ₃) ₂	[%]	-	57,2	-	54,8	-	54,8
NaNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
C = TiO₂¹							
	[%]	-	-	20,0	15,0	-	-
ZrO ₂ ²	[%]	-	-	-	-	20,0	15,0
Al ₂ O ₃ ³	[%]	10,0	10,0	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	-	-	-	-	-	-
D = Eisen(III)oxid⁹							
	[%]	10,0	-	-	-	-	-
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	-	-	-	-	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	-	-	-	-
E = Graphit							
	[%]	-	-	-	-	-	-
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	-	-	-	-	-	-
Polyvinylbutyral	[%]	-	-	-	0,5	-	0,5
Theoretische Werte:							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	17,8	19,3	17,6	21,7	17,6	18,0
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	1780	2420	1780	2370	1780	2520
Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):							
Kohlenmonoxid	[ppm]	4000	2800	3000	3300	3000	3300
Stickoxide	[ppm]	150	300	200	350	200	250
Ammoniak	[ppm]	150	0	0	0	100	100
Grobstaub in der Kanne	[g]	1,2	0,6	1,2	1,0	1,1	1,2
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3

EP 1 064 242 B1

Beispiel Nr.		7	8	9	10	11	12
A = ATZ	[%]	29,75	32,8	29,75	32,8	21,5	25,6
NIGU	[%]	-	-	-	-	-	-
Ca-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
Na-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
TAGN	[%]	-	-	-	-	-	-
GuNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
B = KNO ₃	[%]	50,25	-	50,25	-	58,0	-
Sr(NO ₃) ₂	[%]	-	57,2	-	57,2	-	54,1
NaNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
C = TiO ₂ ¹	[%]	-	-	-	-	-	-
ZrO ₂ ²	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ ³	[%]	10,0	-	10,0	-	10,0	10,0
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	10,0	10,0	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	-	-	10,0	10,0	-	-
D = Eisen(III)oxid ⁹	[%]	-	-	-	-	-	5,0
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	-	-	-	-	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	-	-	10,0	5,0
E = Graphit	[%]	-	-	-	-	0,5	-
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	-	-	-	-	-	-
Polyvinylbutyral	[%]	-	-	-	-	-	0,3
Theoretische Werte:							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	17,6	19,3	17,6	19,3	16,8	16,8
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	1780	2420	1780	2420	2120	2420
Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):							
Kohlenmonoxid	[ppm]	2500	2300	2300	2100	4500	4000
Stickoxide	[ppm]	200	250	200	250	400	250
Ammoniak	[ppm]	0	0	0	0	200	150
Grobstaub in der Kanne	[g]	0,7	0,6	0,7	0,7	0,9	1,3
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5

EP 1 064 242 B1

Beispiel Nr.		13	14	15	16	17	18
A = ATZ	[%]	-	-	-	-	-	-
NIGU	[%]	48,2	47,0	47,0	48,5	47,0	47,0
Ca-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
Na-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
TAGN	[%]	-	-	-	-	-	-
GuNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
B = KNO ₃	[%]	41,3	-	-	41,0	-	-
Sr(NO ₃) ₂	[%]	-	42,5	42,5	-	42,5	42,5
NaNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
C = TiO ₂ ^{1 oder 4}	[%]	10,0 ¹	10,0 ¹	10,0 ⁴	-	-	-
ZrO ₂ ^{2 oder 5}	[%]	-	-	-	10,0 ²	10,0 ²	10,0 ⁵
Al ₂ O ₃ ³	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	-	-	-	-	-	-
D = Eisen(III)oxid ⁹	[%]	-	-	-	-	-	-
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	-	-	-	-	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	-	-	-	-
E = Graphit	[%]	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	-	-	-	-	-	-
Polyvinylbutyral	[%]	0,5	-	-	0,5	-	-
Theoretische Werte:							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	23,8	23,1	23,1	23,9	23,1	23,1
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	2030	2490	2490	2080	2550	2550
Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):							
Kohlenmonoxid	[ppm]	8000	6500	8000	6500	6500	8000
Stickoxide	[ppm]	600	450	450	800	700	800
Ammoniak	[ppm]	100	0	0	150	0	0
Grobstaub in der Kanne	[g]	1,4	0,3	0,7	1,0	0,1	0,3
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

EP 1 064 242 B1

Beispiel Nr.		19	20	21	22	23	24
A = ATZ	[%]	-	-	-	-	-	-
NIGU	[%]	50,6	46,0	46,0	46,5	50,6	46,5
Ca-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
Na-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
TAGN	[%]	-	-	-	-	-	-
GuNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
B = KNO ₃	[%]	39,4	-	-	-	39,4	-
Sr(NO ₃) ₂	[%]	-	43,5	43,5	38,5	-	38,5
NaNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
C = TiO ₂ ¹	[%]	-	-	-	-	-	-
ZrO ₂ ²	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ ^{3 oder 6}	[%]	10,0 ³	10,0 ³	10,0 ⁶	15,0 ³	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	-	-	-	-	10,0	15,0
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	-	-	-	-	-	-
D = Eisen(III)oxid ⁹	[%]	-	-	-	-	-	-
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	-	-	-	-	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	-	-	-	-
E = Graphit	[%]	-	0,5	0,5	-	-	-
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	-	-	-	-	-	-
Polyvinylbutyral	[%]	-	-	-	-	-	-
Theoretische Werte:							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	24,3	22,8	22,8	22,4	24,3	22,4
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	2050	2380	2380	2330	2430	2330
Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):							
Kohlenmonoxid	[ppm]	5700	6000	8000	5000	4600	4200
Stickoxide	[ppm]	300	450	600	300	200	250
Ammoniak	[ppm]	0	0	0	0	0	0
Grobstaub in der Kanne	[g]	1,0	0,7	0,8	0,3	1,2	0,5
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3

EP 1 064 242 B1

Beispiel Nr.		25	26	27	28	29	30
A = ATZ	[%]	-	-	-	-	-	-
NIGU	[%]	50,6	46,5	43,5	37,4	48,0	-
Ca-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
Na-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
TAGN	[%]	-	-	-	-	-	-
GuNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	51,7
B = KNO ₃	[%]	39,4	-	45,9	-	41,4	-
Sr(NO ₃) ₂	[%]	-	38,5	-	52,1	-	37,8
NaNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
C = TiO ₂ ¹	[%]	-	-	-	-	-	-
ZrO ₂ ²	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ ³	[%]	-	-	-	-	5,0	5,0
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	10,0	15,0	-	-	-	-
D = Eisen(III)oxid ⁹	[%]	-	-	5,0	-	5,0	5,0
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	-	-	-	-	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	5,0	10,0	-	-
E = Graphit	[%]	-	-	0,6	0,5	0,6	-
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	-	-	-	-	-	-
Polyvinylbutyral	[%]	-	-	-	-	-	0,5
Theoretische Werte:							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	24,3	22,4	23,3	19,8	23,6	26,0
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	2430	2330	2130	2820	1970	2100
Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):							
Kohlenmonoxid	[ppm]	4500	4000	6300	6700	8000	5500
Stickoxide	[ppm]	250	250	400	450	150	900
Ammoniak	[ppm]	0	0	0	0	250	10
Grobstaub in der Kanne	[g]	1,1	0,4	1,3	1,3	1,5	0,6
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4

EP 1 064 242 B1

Beispiel Nr.		31	32	33	34	35	36
A = ATZ	[%]	-	-	-	-	-	-
NIGU	[%]	-	43,0	17,7	9,0	18,1	16,0
Ca-DCA	[%]	27,8	3,0	17,7	23,8	-	-
Na-DCA	[%]	-	-	-	-	18,1	16,0
TAGN	[%]	-	-	-	-	-	-
GuNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
B = KNO ₃	[%]	-	-	-	57,2	-	58,0
Sr(NO ₃) ₂	[%]	62,2	45,5	54,6	-	53,8	-
NaNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
C = TiO ₂ ¹	[%]	-	-	-	-	-	-
ZrO ₂ ²	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ ³	[%]	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	-	-	-	-	-	-
D = Eisen(III)oxid ⁹	[%]	-	-	-	-	-	-
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	-	-	-	-	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	-	-	-	-
E = Graphit	[%]	-	-	-	-	-	-
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	-	0,5	-	-	-	-
Polyvinylbutyral	[%]	-	-	-	-	-	-
<u>Theoretische Werte:</u>							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	11,4	22,5	15,8	14,0	17,4	14,7
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	2440	2470	2420	1780	2230	1780
<u>Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):</u>							
Kohlenmonoxid	[ppm]	2800	8000	3600	8000	10000	450
Stickoxide	[ppm]	700	1000	800	500	800	100
Ammoniak	[ppm]	0	0	0	50	3	2
Grobstaub in der Kanne	[g]	2,2	0,6	1,2	3,2	1,3	1,5
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3

EP 1 064 242 B1

Beispiel Nr.		37	38	39	40	41	42
A = ATZ	[%]	-	-	-	-	-	-
NIGU	[%]	-	-	-	-	-	-
Ca-DCA	[%]	26,0	28,7	-	-	-	-
Na-DCA	[%]	-	-	28,5	28,5	-	-
TAGN	[%]	-	-	-	-	48,6	22,7
GuNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	22,7
B = KNO ₃	[%]	-	61,3	-	61,0	41,4	34,6
Sr(NO ₃) ₂	[%]	59,6	-	61,5	-	-	-
NaNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
C = TiO ₂ ¹	[%]	14,0	10,0	10,0	10,0	-	-
ZrO ₂ ²	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ ³	[%]	-	-	-	-	10,0	20,0
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	-	-	-	-	-	-
D = Eisen(III)oxid ⁹	[%]	-	-	-	-	-	-
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	-	-	-	-	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	-	-	-	-
E = Graphit	[%]	-	-	-	-	-	-
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	0,4	-	-	-	-	-
Polyvinylbutyral	[%]	-	-	-	0,5	-	-
Theoretische Werte:							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	10,9	11,7	9,7	10,7	26,2	23,4
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	2400	1780	2240	1780	2140	1800
Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):							
Kohlenmonoxid	[ppm]	1500	1800	2000	2500	3000	2700
Stickoxide	[ppm]	300	800	500	1000	150	350
Ammoniak	[ppm]	10	5	15	3	160	24
Grobstaub in der Kanne	[g]	1,0	1,7	1,1	1,5	1,4	0,8
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2

EP 1 064 242 B1

Beispiel Nr.		43	44	45	46	47	48
A = ATZ	[%]	17,7	-	-	-	-	-
NIGU	[%]	-	-	-	-	-	-
Ca-DCA	[%]	-	-	18,8	-	-	-
Na-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
TAGN	[%]	17,7	-	-	-	-	-
GuNO ₃	[%]	-	54,2	18,8	50,0	50,0	51,5
B = KNO ₃	[%]	44,6	35,8	52,4	-	-	-
Sr(NO ₃) ₂	[%]	-	-	-	39,4	39,4	38,0
NaNO ₃	[%]	-	-	-	-	-	-
C = TiO ₂ ¹	[%]	-	-	-	-	10,0	-
ZrO ₂ ²	[%]	-	-	-	-	-	10,0
Al ₂ O ₃ ³	[%]	20,0	5,0	10,0	10,0	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	-	-	-	-	-	-
D = Eisen(III)oxid ⁹	[%]	-	5,0	-	-	-	-
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	-	-	-	-	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	-	-	-	-
E = Graphit	[%]	-	-	-	0,6	0,6	-
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	-	-	-	-	-	0,5
Polyvinylbutyral	[%]	-	-	-	-	-	-
Theoretische Werte:							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	20,0	26,6	16,9	25,1	25,1	25,7
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	1810	1780	1780	2120	2130	2170
Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):							
Kohlenmonoxid	[ppm]	1000	5000	7000	6000	4000	3500
Stickoxide	[ppm]	150	400	150	800	100	500
Ammoniak	[ppm]	50	100	150	5	0	10
Grobstaub in der Kanne	[g]	1,0	2,0	1,8	1,5	1,0	0,5
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,3

EP 1 064 242 B1

Beispiel Nr.		49	50	51	52	53	54
A = ATZ	[%]	29,75	30,2	30,2	26,5	26,8	33,7
NIGU	[%]	-	-	-	8,0	-	-
Ca-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
Na-DCA	[%]	-	-	-	-	-	-
TAGN	[%]	-	-	-	-	-	-
GuNO ₃	[%]	-	-	-	-	8,0	-
B = KNO ₃	[%]	50,25	49,8	49,8	32,5	32,2	56,3
Sr(NO ₃) ₂	[%]	-	-	-	-	-	-
NaNO ₃	[%]	-	-	-	15,0	15,0	-
C = TiO ₂ ¹	[%]	-	-	-	-	-	10,0
ZrO ₂ ²	[%]	3,0	10,0	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ ³	[%]	14,0	10,0	10,0	18,0	18,0	-
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	-	-	-	-	-	-
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	3,0	-	-	-	-	-
D = Eisen(III)oxid ⁹	[%]	-	-	-	-	-	-
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	-	-	10,0	-	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	-	-	-	-
E = Graphit	[%]	-	-	-	-	-	-
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	-	-	-	-	-	-
Polyvinylbutyral	[%]	-	-	-	-	-	-
Theoretische Werte:							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	17,6	17,8	19,3	19,4	19,7	19,8
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	1780	1780	1920	1800	1780	1820
Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):							
Kohlenmonoxid	[ppm]	2600	3000	4500	3500	6500	8000
Stickoxide	[ppm]	300	200	300	800	500	250
Ammoniak	[ppm]	23	50	50	0	5	300
Grobstaub in der Kanne	[g]	1,0	1,1	1,2	0,8	1,0	0,8
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,2	0,4	0,5	0,2	0,2	0,3

EP 1 064 242 B1

Beispiel Nr.		55	56	57			
A = ATZ	[%]	30,35	31,66	29,75			
NIGU	[%]	-	-	-			
Ca-DCA	[%]	-	-	-			
Na-DCA	[%]	-	-	-			
TAGN	[%]	-	-	-			
GuNO ₃	[%]	-	-	-			
B = KNO ₃	[%]	49,65	-	50,25			
Sr(NO ₃) ₂	[%]	-	56,34	-			
NaNO ₃	[%]	-	-	-			
C = TiO ₂ ¹	[%]	-	-	-			
ZrO ₂ ²	[%]	-	-	-			
Al ₂ O ₃ ³	[%]	10,0	9,0	20,0			
Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷	[%]	-	-	-			
Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸	[%]	-	-	-			
D = Eisen(III)oxid ⁹	[%]	6,0	-	-			
Aluminiumsilikat ¹⁰	[%]	4,0	3,0	-			
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	[%]	-	-	-			
E = Graphit	[%]	-	-	-			
Methylhydroxyethylcellulose ¹¹	[%]	-	-	-			
Polyvinylbutyral	[%]	-	-	-			
Theoretische Werte:							
Gasausbeute (V=konstant)	[mol/kg]	18,2	18,8	17,6			
Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa)	[K]	1780	2390	1780			
Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne):							
Kohlenmonoxid	[ppm]	6000	7500	3500			
Stickoxide	[ppm]	100	250	400			
Ammoniak	[ppm]	150	0	0			
Grobstaub in der Kanne	[g]	1,5	0,7	0,7			
Feinstaub in der Kanne	[g]	0,4	0,3	0,3			

[0064] Die Abbrände wurden in einem praxisnahen Gasgeneratorgehäuse für den 60 Liter Fahrer-Airbag durchgeführt, mit Originalabmessungen, -anzünder und Filterpaket aus Edelstahl.

[0065] Das eingesetzte Gasgeneratortreibsatzgewicht betrug 50 bis 55 g, je nach Gasausbeute der jeweiligen Gasgeneratortreibstoff-Rezeptur.

[0066] Die Pellets hatten je nach Abbrandeigenschaften einen Durchmesser von 4 bis 6 mm, bei einer Pellethöhe von 1,5 bzw. 2,1 mm.

[0067] Die Gasausbeute und die Temperatur liegt im für Gasgeneratortreibstoffe für Airbags günstigen Bereich.

[0068] Bei der Angabe "Grobstaub" und "Feinstaub" in der Tabelle handelt es sich um den Schmutz in der Kanne

nach der Verbrennung.

[0069] Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen gemessenen Werte für CO, NO_x und NH₃ beziehen sich auf eine 60 Liter-Kanne. Hierbei handelt es sich um gute Werte für einen nicht optimierten Versuchsgasgenerator.

5 **[0070]** Aus dem Vergleich der Beispiele 14 mit 15, 17 mit 18 und 20 mit 21 ist der Effekt der hochdispersen Oxide im Vergleich zu den herkömmlichen Oxiden ersichtlich. Die Verringerung des Partikelaustrittes (Grob- und Feinstaub) betrug bei dem System Nitroguanidin/ Strontiumnitrat aufgrund der speziellen, erfindungsgemäß verwendeten hochdispersen Schlackenfänger (C) ca. 20 bis 40% im Vergleich zu den herkömmlichen Oxiden gleicher chemischer Strukturformel, aber geringerer spezifischer Oberfläche. Ebenfalls ersichtlich ist die Verringerung der toxischen Gasanteile um ca. 10 bis 25% bedingt durch die Verbesserung der Verbrennung aufgrund der speziellen, erfindungsgemäß verwendeten Schlackenfänger (C) und deren Eigenschaften.

10 **[0071]** Weiterhin ist aus dem Vergleich, z.B. der Gasgeneratortreibstoffe der Beispiele 2 mit 8 und 10 der zusätzliche günstige Effekt bei der Verwendung von mit Katalysatoren dotierten hochdispersen Schlackenfängern (C) auf die Bildung von toxischen Gasanteilen ersichtlich.

15 **[0072]** Der Anteil an CO und NO_x liegt bei den Beispielen 8 und 10 (mit Katalysator) unter den in Beispiel 2 (ohne Katalysator, aber ansonsten mit gleicher Zusammensetzung) angegebenen Werte.

[0073] Besonders bevorzugte Zusammensetzungen sind die der Beispiele 14, 17 und 20.

[0074] Die thermodynamischen Daten der einzelnen Gasrezepturen wurden auf den Sauerstoffbilanzüberschuß hin berechnet, der möglichst wenig toxische Gasentwicklung beim Abbrand verspricht.

20

Patentansprüche

1. Gasgeneratortreibstoff, umfassend

25

(A) mindestens einen Brennstoff aus der Gruppe bestehend aus Guanidiniumnitrat (GUNI; GuNO₃), Dicyanamid, Ammoniumdicyanamid, Natriumdicyanamid (Na-DCA), Kupferdicyanamid, Zinn-dicyanamid, Calciumdicyanamid (Ca-DCA), Guanidiniumdicyanamid (GDCA), Aminoguanidiniumbicarbonat (AGB), Aminoguanidiniumnitrat (AGN), Triaminoguanidiniumnitrat (TAGN), Nitroguanidin (NIGU), Dicyandiamid (DCD), Azodicarbonamid (ADCA) sowie Tetrazol (HTZ), 5-Aminotetrazol (ATZ), 5-Nitro-1,2,4-triazol-3-on (NTO), deren Salze und deren Gemische,

30

(B) mindestens ein Alkali- oder Erdalkalinitrat oder Ammoniumnitrat, -chlorat oder -perchlorat,
(C) mindestens einen durch Flammenhydrolyse hergestellten hochschmelzenden, im wesentlichen chemisch inerten Schlackenfänger, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus hochdisperssem Al₂O₃ mit einer spezifischen Oberfläche von 100 +/- 15 m²/g, hochdisperssem TiO₂ mit einer spezifischen Oberfläche von 50 +/- 15 m²/g und hochdisperssem ZrO₂ mit einer spezifischen Oberfläche von 40 +/- 10 m²/g oder Gemische davon.

35

2. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 1, wobei Komponente (A) in einer Menge von etwa 20 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 28 bis 52 Gew.-% und insbesondere von etwa 45 bis 51 Gew.-%, Komponente (B) in einer Menge von etwa 38 bis etwa 63 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 38 bis etwa 55 Gew.-% und insbesondere von etwa 39 bis 45 Gew.-%, Komponente (C) in einer Menge von etwa 5 bis 22 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 8 bis 20 Gew.-% und insbesondere von etwa 9 bis 11 Gew.-% vorliegt.

40

3. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 1 oder 2, wobei Komponente (A) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Nitroguanidin, 5-Aminotetrazol, Dicyandiamid, Dicyanamid, Natrium- und Calciumdicyanamid und Guanidiniumnitrat, und deren Gemische.

45

4. Gasgeneratortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei Komponente (B) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Natrium-, Kalium- oder Strontiumnitrat.

50

5. Gasgeneratortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei ein Teil der Komponente (C) als Träger dient, auf dem ein Platinmetall oder eine Metallegierung aus Platinmetallen oder Kupfer in einer katalytisch wirksamen Schichtdicke aufgebracht ist.

55

6. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 5, wobei das Platinmetall ausgewählt ist aus Ruthenium (Ru), Osmium (Os), Rhodium (Rh), Iridium (Ir), Palladium (Pd) oder Platin (Pt).

7. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 5, wobei die Metallegierung aus Platinmetallen ausgewählt ist aus Pt/Pd- und Pt/Rh-Legierungen.

EP 1 064 242 B1

8. Gasgeneratortreibstoff nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei der Gewichtsanteil des Katalysators an der Komponente (C) 0,1-5 Gew.-%, vorzugsweise 0,2-1,2 Gew.-% beträgt.
- 5 9. Gasgeneratortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei Komponente (A) Nitroguanidin ist, Komponente (B) Strontiumnitrat ist und Komponente (C) hochdisperses Al_2O_3 , TiO_2 oder ZrO_2 ist.
- 10 10. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 9, wobei Komponente (A) in einer Menge von 45 bis 51 Gew.-% vorliegt, Komponente (B) in einer Menge von 39 bis 45 Gew.-% vorliegt und Komponente (C) in einer Menge von 9 bis 11 Gew.-% vorliegt, jeweils bezogen auf die Gesamtzusammensetzung.
11. Gasgeneratortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei zusätzlich Komponente (D) mindestens ein Schlackenbildner, ausgewählt aus Alkali- und Erdalkalimetallcarbonaten, Alkalimetall- oder Erdalkalimetalloxiden, Silikaten, Aluminaten, Aluminiumsilikaten, Siliciumnitrid (Si_3N_4) und Eisen(III)oxid anwesend ist.
- 15 12. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 11, wobei Komponente (D) in einer Menge von etwa 2 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise in einer Menge von etwa 4 bis 10 Gew.-% vorliegt.
13. Gasgeneratortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei zusätzlich Komponente (E) mindestens ein in Wasser bei Raumtemperatur lösliches Bindemittel enthalten ist.
- 20 14. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 13, wobei das Bindemittel ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Celluloseverbindungen, Polymerisaten aus einem oder mehreren polymerisierbaren olefinisch ungesättigten Monomeren, einem in Wasser bei Raumtemperatur unlöslichen Metallsalz der Stearinsäure oder Graphit.
- 25 15. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 13 oder 14, wobei das Bindemittel in einer Menge von 0 bis 2 Gew.-%, vorzugsweise von 0,3-0,8 Gew.-% vorliegt.
- 30 16. Verwendung des Gasgeneratortreibstoffs nach einem der Ansprüche 1 bis 15 als Gaserzeugungsmittel in Airbags, als Löschmittel oder Treibmittel.

Claims

- 35 1. Propellant for gas generators, comprising
- (A) at least one fuel selected from the group consisting of guanidine nitrate (GUNI; GuNO_3), dicyanamide, ammonium dicyanamide, sodium dicyanamide (Na-DCA), copper dicyanamide, tin dicyanamide, calcium dicyanamide (Ca-DCA), guanidine dicyanamide (GDCA), aminoguanidine bicarbonate (AGB), aminoguanidine nitrate (AGN), triaminoguanidine nitrate (TAGN), nitroguanidine (NIGU), dicyandiamide (DCD), azodicarbonamide (ADCA) as well as tetrazole (HTZ), 5-aminotetrazole (ATZ), 5-nitro-1,2,4-triazole-3-on (NTO), salts and mixtures thereof,
- 40 (B) at least one alkali metal nitrate or alkaline earth metal nitrate or ammonium nitrate, -chlorate or -perchlorate,
- (C) at least one essentially chemically-inert slag trap which has been prepared by flame hydrolysis and which has a high melting point, selected from the group consisting of highly dispersed Al_2O_3 having a specific surface of 100 +/- 15 m^2/g , highly dispersed TiO_2 having a specific surface of 50 +/- 15 m^2/g and highly dispersed ZrO_2 having a specific surface of 40 +/- 10 m^2/g and mixtures thereof.
- 45 2. Propellant for gas generators according to claim 1, wherein component (A) is present in an amount of about 20 to 60 wt.-%, preferably of about 28 to 52 wt.-% and in particular of about 45 to 51 wt.-%, component (B) is present in an amount of about 38 to about 63 wt.-%, preferably of about 38 to about 55 wt.-% and in particular of about 39 to 45 wt.-%, component (C) is present in an amount of about 5 to 22 wt.-%, preferably of about 8 to 20 wt.-% and in particular of about 9 to 11 wt.-%.
- 50 3. Propellant for gas generators according to claim 1 or 2, wherein component (A) is selected from the group consisting of nitroguanidine, 5-aminotetrazole, dicyandiamide, dicyanamide, sodium- and calcium dicyanamide and guanidine nitrate, and mixtures thereof.
- 55 4. Propellant for gas generators according to any one of claims 1 to 3, wherein component (B) is selected from the

group consisting of sodium-, potassium- and strontium nitrate.

- 5
- 6
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
5. Propellant for gas generators according to any one of claims 1 to 4, wherein a part of the component (C) serves as a carrier for a platinum metal or a metal alloy of platinum metals or copper in a catalytically effective layer thickness.
 6. Propellant for gas generators according to claim 5, wherein the platinum metal is selected from ruthenium (Ru), Osmium (Os), rhodium (Rh), iridium (Ir), palladium (Pd) and platinum (Pt).
 7. Propellant for gas generators according to claim 5, wherein the metal alloy of platinum metals is selected from Pt/Pd and Pt/Rh alloys.
 8. Propellant for gas generators according to any one of claims 5 to 7, wherein the weight portion of the catalyst with respect to component (C) is 0.1 to 5 wt.-%, preferably 0.2 to 1.2 wt.-%.
 9. Propellant for gas generators according to any one of claims 1 to 8, wherein component (A) is nitroguanidine, component (B) is strontium nitrate and component (C) is highly dispersed Al_2O_3 , TiO_2 or ZrO_2 .
 10. Propellant for gas generators according to claim 9, wherein component (A) is present in an amount of 45 to 51 wt.-%, component (B) is present in an amount of 39 to 45 wt.-% and component (C) is present in an amount of 9 to 11 wt.-%, with respect to the total composition.
 11. Propellant for gas generators according to any one of claims 1 to 9, wherein at least one slag former, selected from alkali metal and alkaline earth metal carbonates, alkali metal and alkaline earth metal oxides, silicates, aluminates, aluminium silicates, silicon nitride (Si_3N_4) and iron(III)oxide is additionally present as component (D).
 12. Propellant for gas generators according to claim 11, wherein component (D) is present in an amount of about 2 to 12 wt.-%, preferably in an amount of about 4 to 10 wt.-%.
 13. Propellant for gas generators according to any one of claims 1 to 12, further containing component (E) at least one binder being soluble in water at room temperature.
 14. Propellant for gas generators according to claim 13, wherein the binder is selected from the group consisting of cellulose compounds, polymers of one or more polymerisable olefinically unsaturated monomers, a metal salt of stearic acid being insoluble in water at room temperature and graphite.
 15. Propellant for gas generators according to claim 13 or 14, wherein the binder is present in an amount of 0 to 2 wt.-%, preferably of 0.3 to 0.8 wt.-%.
 16. Use of the propellant for gas generators according to any one of claims 1 to 15 as gas-generating agent in airbags, as extinguishing agent or as propellant.

Revendications

- 45
- 50
- 55
1. Agent propulseur pour générateur de gaz, comprenant
 - (A) au moins un combustible choisi parmi le groupe se composant du nitrate de guanidine (GUNI, GuNO_3), du dicyanamide, du dicyanamide d'ammonium, du dicyanamide de sodium (Na-DCA), du dicyanamide de cuivre, du dicyanamide de zinc, du dicyanamide de calcium (Ca-DCA), du dicyanamide de guanidinium (GDCA), du bicarbonate d'aminoguanidine (AGB), du nitrate d'aminoguanidine (AGN), du nitrate de triaminoguanidine (TAGN), de la nitroguanidine (NIGU), du dicyandiamide (DCD), d'azodicarbonamide (ADCA) ainsi que du tétrazole (HTZ), du 5-aminotétrazole (ATZ), du 5-nitro-1,2,4-triazole-3-one (NTO), des sels et des mélanges de ceux-ci,
 - (B) au moins un nitrate alcalin ou alcalinoterreux, ou un nitrate, chlorate ou perchlorate d'ammonium,
 - (C) au moins un piège de scorification fabriqué par hydrolyse à la flamme, avec un point de fusion élevé, essentiellement chimiquement inerte, choisi dans le groupe se composant de Al_2O_3 sous une forme très dispersée avec une surface spécifique de $100 \pm 15 \text{ m}^2/\text{g}$, TiO_2 sous une forme très dispersée avec une surface spécifique de $50 \pm 15 \text{ m}^2/\text{g}$ et ZrO_2 sous une forme très dispersée avec une surface spécifique de $40 \pm 10 \text{ m}^2/\text{g}$, ou leurs mélanges.

EP 1 064 242 B1

- 5 2. Agent propulseur pour générateur de gaz selon la revendication 1, le composant (A) étant présent en une quantité d'environ 20 à environ 60 % en poids, de préférence d'environ 28 à environ 52 % en poids et particulièrement d'environ 45 à environ 51 % en poids, le composant (B) étant présent en une quantité d'environ 38 à environ 63 % en poids, de préférence d'environ 38 à environ 55 % en poids et particulièrement d'environ 39 à environ 45 % en poids, le composant (C) étant présent en une quantité d'environ 5 à environ 22 % en poids, de préférence d'environ 8 à environ 20 % en poids et particulièrement d'environ 9 à environ 11 % en poids.
- 10 3. Agent propulseur pour générateur de gaz selon la revendication 1 ou 2, le composant (A) étant choisi parmi le groupe se composant de la nitroguanidine, du 5-aminotétrazol, du dicyandiamide, du dicyanamide, du dicyanamide de sodium et de calcium et du nitrate de guanidinium, et de leurs mélanges.
- 15 4. Agent propulseur pour générateur de gaz selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, le composant (B) étant choisi parmi le groupe se composant des nitrates de sodium, de potassium ou de strontium.
- 20 5. Agent propulseur pour générateur de gaz selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, une partie du composant (C) servant de support, sur lequel est appliqué un métal du groupe du platine ou un alliage métallique à partir des métaux du groupe du platine ou de cuivre en une épaisseur de couche efficace du point de vue catalytique.
- 25 6. Agent propulseur pour générateur de gaz selon la revendication 5, le métal du groupe du platine étant choisi parmi le ruthénium (Ru), l'osmium (Os), le rhodium (Rh), l'iridium (Ir), le palladium (Pd) ou le platine (Pt).
- 30 7. Agent propulseur pour générateur de gaz selon la revendication 5, l'alliage métallique de métaux du groupe du platine étant choisi parmi les alliages de Pt/Pd et de Pt/Rh.
- 35 8. Agent propulseur pour générateur de gaz selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, la teneur pondérale du catalyseur au niveau du composant (C) étant de 0,1 à 5 % en poids, de préférence 0,2 à 1,2 % en poids.
- 40 9. Agent propulseur pour générateur de gaz selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, le composant (A) étant de la nitroguanidine, le composant (B) étant du nitrate de strontium et le composant (C) étant de l' Al_2O_3 , du TiO_2 ou du ZrO_2 , sous une forme très dispersée.
- 45 10. Agent propulseur pour générateur de gaz selon la revendication 9, le composant (A) étant présent en une quantité de 45 à 51 % en poids, le composant (B) étant présent en une quantité de 39 à 45 % en poids, le composant (C) étant présent en une quantité de 9 à 11 % en poids, par rapport à la composition totale.
- 50 11. Agent propulseur pour générateur de gaz selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel est également présent un composant (D) au moins un fondant de scorification choisi parmi les carbonates de métaux alcalins et de métaux alcalinoterreux, les oxydes de métaux alcalins ou de métaux alcalinoterreux, les silicates, les aluminates, les aluminosilicates, le nitrure de silicium (Si_3N_4) et les oxydes de fer (III).
- 55 12. Agent propulseur pour générateur de gaz selon la revendication 11, le composant (D) étant présent en une quantité d'environ 2 à 12 % en poids, de préférence d'environ 4 à 10 % en poids.
13. Agent propulseur pour générateur de gaz selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, dans lequel est également présent un composant (E), au moins un liant soluble dans l'eau à température ambiante.
14. Agent propulseur pour générateur de gaz selon la revendication 13, le liant étant choisi parmi le groupe se composant des composés de la cellulose, des polymères d'un ou de plusieurs monomères oléfiniques insaturés polymérisables, d'un sel métallique d'acide stéarique insoluble dans l'eau à température ambiante ou le graphite.
15. Agent propulseur pour générateur de gaz selon la revendication 13 ou 14, le liant étant présent en une quantité de 0 à 2 % en poids, de préférence de 0,3 à 0,8 % en poids.
16. Utilisation d'agent propulseur pour générateur de gaz selon l'une quelconque des revendications 1 à 15 comme agent de production d'un gaz dans les coussins d'air gonflables, comme agent d'extinction ou agent propulseur.