EP 1 312 595 A1 (11)

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 21.05.2003 Patentblatt 2003/21 (51) Int CI.7: **C06B 45/22**, C06B 25/34

(21) Anmeldenummer: 02024870.4

(22) Anmeldetag: 08.11.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR Benannte Erstreckungsstaaten: AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 14.11.2001 DE 10155885

90552 Röthenbach (DE)

(72) Erfinder: Rudolf, Karl 86529 Schrobenhausen (DE)

(74) Vertreter: Stammler, Wolfgang, Dipl.-Phys. Stephanstrasse 49

(71) Anmelder: **Diehl Munitionssysteme GmbH & Co.**

90478 Nürnberg (DE)

(54)Unempfindlicher, pressbarer Sprengstoff

(57)Ein unempfindlicher, pressbarer Sprengstoff mit hoher Energie besteht aus Oktogenkörnern oder Hexogen, die mit einer Polysiloxanlösung beschichtet sind.

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen unempfindlichen, press- und gießbaren Sprengstoff und auf ein Verfahren zur Herstellung dieses Sprengstoffs nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Die Erfindung geht von einem phlegmatisierten Sprengstoff entsprechend der EP 0 509 200 B1 und der DE 40 06 961 aus. Hierbei handelt es sich um Sprengstoffmischungen, bei denen der partikelförmige Sprengstoff mit einem phlegmatisierenden, inerten Binder überzogen ist. Mit diesen Bindern wird eine verbesserte Unempfindlichkeit erzielt. Die Anforderungen an die Unempfindlichkeit sind mittlerweile deutlich höher gesetzt. Diese Anforderungen werden durch die bekannten Binder nicht erreicht.

[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen hochenergetischen, unempfindlichen, pressbaren Sprengstoff vorzuschlagen.

[0004] Die Erfindung löst diese Aufgabe entsprechend den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1, bzw. nach dem Verfahrensanspruch.

[0005] Vorteilhaft wird durch die Erfindung erreicht, dass sich eine mindestens monomolekulare Schicht an die Kristalle des Sprengstoffs anlegt und Oberflächenfehler verfüllt. Dadurch werden Feinstporen eliminiert, die ansonsten als sogenannte Hot Spots wirken mit dem Effekt, dass der Sprengstoff bei relativ niedriger Beaufschlagung unerwünscht reagiert. Durch die vollständige Benetzung wird erreicht, dass ein hochenergetischer Sprengstoff bereits bei geringem Inertanteil nahezu eine 100 %ige theoretische Dichte erreicht. Hierdurch erfolgt wegen der nahezu NULL-Porosität der Sprengladung eine weiter erhöhte Unempfindlichkeit bei gesteigerter Leistungsfähigkeit. Dieser Sprengstoff eignet sich für geformte Ladungen und Splitterladungen.

[0006] Ein Sprengstoff mit der Zusammensetzung

Oktogen (HMX)	96 %	70 % Class 3, Korngröße < 500 μm 30 % Class 2
DOA	3 %	
Hy Temp	1 %	
Polysiloxan, rain'x®	1 ‰	

DOA ist die Abkürzung für Di Octyl Adipat und dient als Weichmacher.

Hy Temp ist eine Warenbezeichnung der Firma ZEON Chemicals L.P., 4111 Bells Lane, Louisville, Kentucky 40211 und gehört zu der chemischen Familie Polyacrylic Polymer.

rain'x® eine Marke der Unelko Corporation in den USA.

Es gibt drei geeignete Alkyl Polysiloxane, nämlich

Dimethyl Polysiloxane

Methyl Hydrogen Polysiloxane

Methyl Phenyl Polysiloxane

1. Das Herstellverfahren besteht in folgenden Schritten:
Oktogen in der Menge von 70 Teilen Grobkorn werden mit 30 Teilen Feinkorn in einem Behälter vermischt.

2. Eine Polyalkylsiloxanlösung wird mit Isopropanol im Volumenverhältnis 1:6 verdünnt, dem Sprengstoffgemisch hinzugefügt und solange verrührt, bis vollständige Benetzung erfolgt ist.

3. Die Mischung wird getrocknet.

- 4. In einer Saugfiltrationsapparatur wird die Aufschlämmung 3 bis 4 mal mit destilliertem Wasser gewaschen und soweit wie möglich abgesaugt.
- 5. Die Mischung wird getrocknet.
- 6. Parallel hierzu wird eine Lösung von 1 Teil Hy Temp und 3 Teile DOA in 25 Teile Lösungsmittelgemisch, bestehend aus 60 % Ethanol, 20 % Essigsäureethylester und 20 % Aceton, hergestellt.
- 7. Die getrocknete, vorbehandelte Sprengstoffmischung wird im Drais-Mischer der vorgelegten Binderlösung zudosiert und bei 40 $^{\circ}$ C für etwa 1-2 Stunden mit dieser bei mittlerer Rührgeschwindigkeit, (Drehzahl 60/min) vermischt.
- 8. Unter fortlaufendem Rühren wird unter Pumpen-Vakuum das Lösungsmittel vollständig entfernt, Dauer etwa 2

2

25

20

30

40

35

50

55

45

EP 1 312 595 A1

bis 3 Stunden, wobei schließlich ein trockenes pressbares Granulat mit ca. 1 bis 2 mm Teilchendurchmesser erreicht wird.

[0007] In äquivalenter Weise ist das Herstellungsverfahren auf der Basis von Hexogen durchzuführen.

Patentansprüche

5

10

15

20

25

30

35

1. Unempfindlicher, pressbarer Sprengstoff,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Sprengstoff bestehet aus

Oktogen oder Hexogen	92 - 97 Gew. %		
DOA	1 - 6 Gew. %		
Hy Temp	0,5 - 2 Gew. %		
Polysiloxane	1 - 5 ‰		

2. Sprengstoff nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Oktogen oder Hexogen aus 70 Gew. % Grobkorn und 30 Gew. % Feinkorn besteht.

3. Sprengstoff nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Körner des Oktogen oder Hexogen mit Polysiloxan benetzt sind.

4. Sprengstoff nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Binderanteil 2 - 8 Gew. % beträgt.

5. Sprengstoff nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Binder aus

1 Teil Hy Temp

3 Teilen DOA in

25 Teilen Lösemittelgemisch, bestehend aus 60 % Ethanol, 20 % Essigsäureethylester und 20 % Aceton besteht.

6. Verfahren zur Herstellung des Sprengstoffs nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

40 dass

1. das Grobkorn und das Feinkorn vermischt werden,

- 2. zur Mischung eine Lösung aus Polysiloxanlösung und Isopropanol unter Rühren dazugegeben wird,
- 3. die Mischung getrocknet und gewaschen wird,
- 4. der Mischung eine Binderlösung, bestehend aus 1 Teil Hy Temp und 3 Teilen DOA in 25 Teilen Lösemittelgemisch zudosiert und vermischt wird, wobei unter fortlaufenden Rühren die Binderlösung unter Vakuum entfernt wird.

50

45

55



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 02 02 4870

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgeblich	nents mit Angabe, soweit erforderlich, en Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CI.7)
X A	12. November 1998 (EHL STIFTUNG & CO.) 1998-11-12) 8 - Spalte 2, Zeile 9;	1,2,4,5	C06B45/22 C06B25/34
A		1999-12-20) c, L.: "Characteristics pressed plastic bonded S., PYROTECH.,	1,5,6	
A	EP 0 528 392 A (DYN AKTIENGESELLSCHAFT) 24. Februar 1993 (1 * Seite 4, Zeile 32 *		1,6	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.7)
A	DE 36 17 408 C (DYN 11. Juni 1987 (1987 * Spalte 2, Zeile 3 *	1,6		
D,A	GMBH) 12. September	 SERSCHMITT-BÖLKOW-BLOHN 1991 (1991-09-12) O - Zeile 63; Ansprüche 		
Der vo	orliegende Recherchenbericht wu	rde für alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prûfer
	DEN HAAG	11. März 2003	Sch	ut, R
X : von Y : von and A : tech O : nicl	ATEGORIE DER GENANNTEN DOK besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung eren Veröffentlichung derselben Kate nnologischer Hintergrund nischriftliche Offenbarung schenliteratur	UMENTE T: der Erfindung z E: ålteres Patentd nach dem Anm g mit einer D: in der Anmeldu gorie L: aus anderen Gi	ugrunde liegende okument, das jedo eldedatum veröffer ng angeführtes Do ünden angeführte	Theorien oder Grundsätze och erst am oder ntlicht worden ist okument

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)



Europäisches EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 02 02 4870

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgeblich	nents mit Angabe, soweit erforderlich, en Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CI.7)
Α	*		1,6	
A		 UMBERGER TECHNOLOGY ember 2000 (2000-12-07) 	1,6	
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.7)
Der vo	rliegende Recherchenbericht wu	rde für alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
	DEN HAAG	11. März 2003	Schi	ut, R
X : von Y : von ande A : tech O : nich	ATEGORIE DER GENANNTEN DOKI besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung eren Veröffentlichung derselben Kateg nologischer Hintergrund tischriftliche Offenbarung schenliferatur	UMENTE T : der Erfindung zu E : älleres Patentde nach dem Anme pmit einer D : in der Anmeldur porie L : aus anderen Gri	grunde liegende T kument, das jedoo ldedatum veröffen ng angeführtes Dol inden angeführtes	heorien oder Grundsätze ch erst am oder tlicht worden ist kurnent

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 02 02 4870

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

11-03-2003

9	lm Recherchenber eführtes Patentdol		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE	19719073	Α	12-11-1998	DE	19719073 A1	12-11-1998
EP	528392	Α	24-02-1993	DE DE EP US	4126981 C1 59204051 D1 0528392 A1 2001023727 A1	28-01-1993 23-11-1995 24-02-1993 27-09-2001
DE	3617408	С	11-06-1987	DE DE EP NO US	3617408 C1 3764021 D1 0246526 A1 872152 A ,B, 4794180 A	11-06-1987 06-09-1990 25-11-1987 24-11-1987 27-12-1988
DE	4006961	Α	12-09-1991	DE US US	4006961 A1 5547526 A 5183520 A	12-09-1991 20-08-1996 02-02-1993
US	3984264	Α	05-10-1976	KEIN	 NE	
WO	0073245	A	07-12-2000	AU AU AU WO WO WO US US	4709900 A 4831700 A 4832800 A 4997000 A 0073285 A1 0073245 A2 0073246 A1 0073286 A1 6194571 B1 6201117 B1 6428724 B1 6265573 B1	18-12-2000 18-12-2000 18-12-2000 18-12-2000 07-12-2000 07-12-2000 07-12-2000 07-12-2000 27-02-2001 13-03-2001 06-08-2002 24-07-2001

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82