

(11) **EP 1 707 072 B1** 

(12)

## **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN**

(45) Date de publication et mention de la délivrance du brevet: **05.11.2008 Bulletin 2008/45** 

(51) Int Cl.: A45D 40/26 (2006.01)

(21) Numéro de dépôt: 06014214.8

(22) Date de dépôt: 02.02.2004

(54) Brosse pour l'application d'un produit sur les cils ou les sourcils

Bürste zum Auftragen eines Produktes auf die Wimpern oder Augenbrauen Brush for the application of products to the eyelashes or eyebrows

(84) Etats contractants désignés:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

(30) Priorité: 04.02.2003 FR 0301269

(43) Date de publication de la demande: **04.10.2006 Bulletin 2006/40** 

(62) Numéro(s) de document de la (des) demande(s) initiale(s) en application de l'article 76 CBE: 04290270.0 / 1 444 918 (73) Titulaire: L'ORÉAL 75008 Paris (FR)

(72) Inventeur: Gueret, Jean-Louis
75016 Paris (FR)

(74) Mandataire: Tanty, François Nony & Associés 3, rue de Penthièvre 75008 Paris (FR)

(56) Documents cités:

US-A- 5 161 554 US-A- 6 079 087 US-A- 5 161 555

EP 1 707 072 B1

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

40

[0001] La présente invention concerne les applicateurs destinés à l'application d'un produit sur les fibres kératiniques, notamment les cils ou les sourcils, et plus particulièrement mais non exclusivement les brosses à mascara.

1

**[0002]** US 5 161 555 divulgue une brosse à mascara réalisée à partir de poils ondulés afin de donner à la brosse une apparence déstructurée.

**[0003]** US 6 079 087 divulgue une machine pour former des ondulations sur des poils de pinceau utilisés pour la peinture. Les poils sont traités avant leur incorporation dans le pinceau.

**[0004]** Le brevet US 4 561 456 décrit une brosse réalisée par moulage par injection de matière plastique avec des poils qui présentent des extrémités en forme de crochet. Un inconvénient d'une telle brosse est de nécessiter un moule spécifique pour sa fabrication. En outre, l'implantation des poils est assez différente de celle d'une brosse conventionnelle, à âme torsadée.

[0005] Il existe un besoin pour bénéficier d'une brosse perfectionnée, qui soit relativement aisée à fabriquer tout en étant capable de procurer un maquillage satisfaisant. [0006] L'invention a pour objet un procédé de fabrication d'une brosse tel que défini dans la revendication 1. Une brosse obtenue par le procédé selon l'invention, pour l'application d'un produit sur les fibres kératiniques, comporte :

- une âme,
- des poils supportés par l'âme et réalisés autrement que par moulage par injection avec l'âme,

la brosse comportant au moins une portion comportant des poils incurvés s'étendant de manière orientée à partir de l'âme.

[0007] Par « s'étendant de manière orientée », il faut comprendre que les poils incurvés s'étendent avec une orientation générale qui est définie lors de la fabrication de la brosse, notamment après l'insertion des poils sur l'âme, et non pas avec une orientation générale totalement aléatoire ou résultant seulement de l'effet du poids des poils.

**[0008]** Les poils peuvent ne pas s'étendre entièrement dans un seul plan.

**[0009]** La courbure conférée aux poils peut se définir dans deux plans distincts au moins, par exemple deux plans non parallèles.

**[0010]** La brosse peut être de tout type comportant des poils rapportés sur l'âme.

[0011] Une brosse obtenue par le procédé selon l'invention présente des avantages liés à l'incurvation des poils tout en pouvant être fabriquée par exemple avec une âme torsadée conventionnelle, ce qui permet de réaliser des brosses avec des implantations variées, visant à obtenir des effets de maquillage divers, sans nécessiter la fabrication de moules spécifiques et coûteux. En outre,

une brosse obtenue par le procédé selon l'invention est susceptible de retenir une quantité relativement importante de produit, ce qui permet de bien enduire les cils.

[0012] La brosse peut comporter au moins une portion comprenant des poils incurvés, orientés dans le même

sens circonférentiel autour de l'âme. [0013] Lorsque l'âme est torsadée, celle-ci peut être torsadée à gauche, c'est-à-dire que les branches de l'âme forment des spires qui, lorsque la brosse est observée en étant verticale avec son extrémité fixée dans la tige, c'est-à-dire son extrémité proximale, située en bas et son extrémité libre, c'est-à-dire l'extrémité distale, située en haut, montent de gauche à droite. Pour une brosse torsadée à gauche, les poils peuvent être orientés, lorsque l'on observe la brosse selon son axe depuis son extrémité distale vers son extrémité proximale, dans le sens horaire. En variante, les poils pourraient être orientés dans le sens anti-horaire. En ce qui concerne les avantages résultant d'une âme torsadée à gauche, on pourra utilement se reporter au brevet US 6 227 735. Le fait d'incurver comme ci-dessus les poils dans une brosse ayant une âme torsadée à gauche permet d'améliorer encore la prise en charge des cils et le maquillage. [0014] L'invention s'applique également aux brosses comportant une âme torsadée à droite et à celles comportant des âmes non torsadées, les poils étant par exemple fixés par matriçage dans l'âme, comme décrit dans la demande de brevet européen EP-A-1 155 637, ou encore fixés par agrafage sur l'âme.

[0015] La brosse peut comporter au moins une portion comportant des poils incurvés orientés généralement dans le même sens axial, par exemple vers l'extrémité proximale ou vers l'extrémité distale de la brosse et, le cas échéant, des poils orientés « obliquement » à la fois dans un même sens circonférentiel et dans un même sens axial.

[0016] La portion de la brosse comportant des poils incurvés s'étendant de manière orientée à partir de l'âme peut correspondre, à la limite, à l'ensemble de la brosse. Cette portion peut aussi ne pas correspondre à la totalité de la brosse et par exemple correspondre seulement à une portion s'étendant à partir d'une extrémité de la brosse sur par exemple moins de la moitié de la longueur de celle-ci ou à des régions particulières de la brosse, définissant par exemple des crêtes ou des crans.

**[0017]** La brosse peut comporter au moins 20 % de ses poils qui sont incurvés, voire au moins 50 %, par exemple au moins 80 %, et sensiblement tous les poils de la brosse peuvent être incurvés, éventuellement.

[0018] La brosse peut comporter par exemple entre 5 et 60 poils par spire. Le nombre de poils par spire correspond au nombre d'extrémités de poils dénombrées par un observateur fixe au cours d'une rotation de 180° de la brosse autour de son âme.

**[0019]** Les poils peuvent être en matière synthétique, étant réalisés par exemple dans une matière thermoplastique.

[0020] Les poils peuvent présenter une section pleine

35

40

50

55

ou creuse, circulaire ou non, la section transversale étant constante ou non le long des poils, par exemple passant alternativement par des sections de grand et de petit diamètre, les poils pouvant éventuellement comporter un revêtement de flocage.

**[0021]** Les poils peuvent également comporter une charge, par exemple d'un composé magnétique, d'un composé absorbeur d'humidité, d'un composé destiné à créer à la surface du poil une rugosité ou encore à favoriser le glissement des cils sur les poils.

**[0022]** Le diamètre des poils peut être compris par exemple entre 5/100 mm et 35/100 mm. Par diamètre d'un poil, on désigne le diamètre du cercle circonscrit à la plus grande section transversale du poil, lorsque celleci n'est pas circulaire.

[0023] La longueur des poils peut être comprise par exemple entre 1 et 7 mm, notamment entre 2 et 5 mm. [0024] La brosse peut comporter un mélange de poils ayant des longueurs différentes par rapport à l'âme, voire des natures différentes.

**[0025]** Seuls les poils les plus longs de la brosse peuvent par exemple présenter une forme incurvée, les autres s'étendant de manière rectiligne depuis l'âme.

**[0026]** Lorsque la brosse comporte un mélange de poils ayant différentes natures, seuls par exemple les poils d'une certaine nature peuvent être incurvés. La brosse peut notamment comporter des poils réalisés dans des matières ayant des températures de transition vitreuse différentes, et seuls les poils réalisés dans la matière ayant la plus faible température de transition vitreuse peuvent être incurvés.

**[0027]** La surface enveloppe de la brosse peut présenter diverses formes et notamment des sections transversales circulaires, ovales, prismatiques ou autres, avec une ou plusieurs encoches ou crans.

[0028] L'âme peut être centrée ou non dans une section transversale de la surface enveloppe.

[0029] La section transversale de la surface enveloppe peut être constante sur au moins une partie de la longueur de la brosse ou non, et la brosse peut par exemple présenter une section transversale passant par un extremum entre ses deux extrémités axiales, cet extremum étant par exemple un maximum ou un minimum. La brosse peut ainsi présenter, en vue de côté, une forme générale de sablier ou de ballon de rugby.

**[0030]** L'âme peut être rectiligne ou non, notamment être courbe, avec une courbure répartie sur toute sa longueur ou localisée seulement dans une région proche de celle servant à la fixation de la brosse sur une tige d'un applicateur.

**[0031]** La brosse peut, le cas échéant, être courbe autour d'au moins deux axes non coplanaires.

**[0032]** L'invention a encore pour objet un dispositif de conditionnement et d'application comportant une telle brosse.

**[0033]** La surface est de préférence définie par un matériau présentant une conductivité thermique relativement faible, tel que par exemple un silicone, un polymère

fluoré, notamment un polytétrafluoroéthylène, ou une matière minérale autre qu'un métal, par exemple du graphite. L'utilisation d'un matériau présentant une conductivité thermique relativement faible permet d'éviter que les poils ne collent à la surface chaude lors du traitement de la brosse et permet d'éviter encore de faire fondre les extrémités des poils, voire de les souder entre eux.

**[0034]** Le mouvement relatif entre la brosse et la surface chaude pourra être choisi en fonction de l'orientation générale que l'on souhaite donner aux poils.

**[0035]** Dans un mode particulier de mise en oeuvre de l'invention, la brosse est entraînée en rotation autour de son axe, ce qui peut permettre de traiter au moins une portion longitudinale de la brosse sur l'ensemble de sa circonférence.

**[0036]** La surface chaude peut être définie par un organe de traitement fixe ou déplacé axialement durant le traitement, par exemple dans une seule direction ou avec un mouvement de va-et-vient.

**[0037]** Le déplacement dans une seule direction axiale permet d'orienter les poils par exemple vers l'extrémité proximale ou vers l'extrémité distale de la brosse.

[0038] L'entraînement en rotation de la brosse permet par exemple d'orienter les poils dans le même sens circonférentiel, lequel pourra être choisi en fonction de l'orientation des spires de l'âme, notamment dans le cas d'une brosse à âme torsadée.

[0039] Dans un autre exemple particulier de mise en oeuvre de l'invention, l'organe de traitement est entraîné en rotation, la brosse pouvant être fixe ou entraînée également en rotation, par exemple dans le même sens de rotation ou dans un sens de rotation contraire de celui de l'organe de traitement. La brosse peut encore être déplacée axialement relativement à l'organe de traitement.

**[0040]** La surface chaude peut présenter des formes diverses, en fonction du traitement à effectuer.

[0041] La surface chaude peut notamment présenter une forme faisant que la brosse vienne en appui dessus par un secteur unique de sa circonférence, voire vienne en appui par deux secteurs disjoints de sa circonférence, ce qui est par exemple le cas lorsque la surface chaude présente une forme de dièdre avec un angle au sommet suffisamment faible pour que les poils de la brosse n'atteignent pas celui-ci.

**[0042]** L'état de surface de l'organe de traitement peut être choisi en fonction du traitement que l'on souhaite réaliser. La surface chaude peut ainsi être lisse ou légèrement rugueuse, par exemple.

[0043] L'invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, une machine de fabrication d'une brosse pour l'application d'un produit sur les fibres kératiniques, cette machine pouvant servir à la mise en oeuvre du procédé défini plus haut, cette machine comportant :

- un support agencé pour supporter au moins une brosse,
- un organe de traitement d'au moins cette brosse,

3

20

25

30

35

40

50

### comportant:

- une surface agencée pour venir au contact de poils de la brosse,
- des moyens de chauffage pour chauffer cette surface, et
- des moyens pour produire un déplacement relatif du support et de l'organe de traitement afin de modifier d'une manière prédéfinie l'orientation des poils de la brosse venant au contact de la surface de l'organe de traitement.

[0044] Les moyens d'entraînement peuvent par exemple comporter au moins un moteur permettant d'entraîner en rotation la brosse autour de son axe et/ou d'entraîner l'organe de traitement en rotation, et le cas échéant d'entraîner en déplacement axial la brosse et/ou l'organe de traitement. Les moyens d'entraînement peuvent encore permettre de rapprocher ou d'éloigner la brosse de la surface chaude de l'organe de traitement. La brosse et l'organe de traitement peuvent être entraînés simultanément en rotation autour d'axes parallèles ou non.

[0045] Lorsque la brosse comporte une âme torsadée, notamment une âme torsadée à gauche, l'entraînement en rotation de la brosse peut s'effectuer dans le sens anti-horaire autour de son axe lorsque l'on observe la brosse de face par son extrémité distale. On obtient alors une orientation des poils dans le sens circonférentiel qui est favorable à une bonne prise en charge des cils par les poils de la brosse.

[0046] La température à laquelle la surface de l'organe de traitement destinée à venir au contact des poils de la brosse est chauffée dépend de la nature des poils de la brosse et du traitement que l'on souhaite donner aux poils. Cette température peut par exemple être comprise entre 80 °C et 220 °C, et de préférence être supérieure ou égale à environ 150 °C lorsque les poils de la brosse sont en polyamide 6/6, 6/10, 6/12 ou 11 notamment.

[0047] Lorsque la brosse est entraînée en rotation, la vitesse d'entraînement en rotation peut être par exemple comprise entre 100 et 1200 tours/minute. Cette vitesse pourra être choisie en fonction notamment de la température de l'organe de traitement, de la pression de contact entre les poils et l'organe de traitement et de la forme de ce dernier.

**[0048]** L'invention pourra être mieux comprise à la lecture de la description détaillée qui va suivre, d'exemples de mise en oeuvre non limitatifs de celle-ci, et à l'examen du dessin annexé, sur lequel :

- la figure 1 est une vue schématique en coupe axiale d'un dispositif de conditionnement et d'application comportant une brosse selon l'invention,
- la figure 2 est une vue de la brosse selon la flèche
   Il de la figure 1, représentant de face très schématiquement l'extrémité distale de la brosse,
- la figure 3 est une vue schématique et partielle re-

- présentant des poils pris entre les branches torsadées de l'âme de la brosse de la figure 1,
- la figure 4 est une vue schématique destinée à illustrer un exemple de traitement pouvant être subi par la brosse.
- la figure 5 représente en section transversale l'organe de traitement de la figure 4,
- la figure 6 représente une variante d'organe de traitement,
- la figure 7 illustre la possibilité de ne traiter qu'une partie seulement de la longueur de la brosse,
  - les figures 8, 9 et 9A représentent des variantes d'organes de traitement,
  - les figures 10 à 12 illustrent différentes formes de poils susceptibles d'être obtenues, parmi d'autres,
  - la figure 13 illustre la possibilité de ne traiter qu'un secteur angulaire de la brosse,
  - les figures 13A et 13B illustrent la possibilité de traiter différemment au moins deux secteurs angulaires de la brosse.
  - la figure 14 représente de manière schématique en coupe transversale une brosse comportant des poils rectilignes courts et des poils longs incurvés,
  - la figure 15 représente de manière schématique une enveloppe de brosse de section transversale de forme sensiblement triangulaire,
  - la figure 16 représente de manière très schématique en vue de face l'extrémité distale d'une brosse dont l'enveloppe présente sensiblement la section transversale correspondant à la figure 15,
  - la figure 17 représente de manière schématique l'enveloppe d'une brosse de section transversale de forme générale carrée,
  - la figure 18 est une vue très schématique, de face, de l'extrémité distale d'une brosse dont l'enveloppe présente sensiblement la section transversale de la figure 17,
  - les figures 19 à 26 représentent de manière schématique en section transversale d'autres formes possibles pour l'enveloppe de la brosse,
  - la figure 27 illustre la possibilité d'excentrer l'âme,
    - les figures 28 et 29 représentent de manière schématique en vue de côté des enveloppes de brosses ayant une section transversale non constante,
- 45 la figure 30 représente schématiquement la brosse de la figure 29 après courbure de l'âme,
  - la figure 31 est un autre exemple de brosse à âme courbe,
  - la figure 32 est une vue analogue à la figure 3 représentant partiellement l'âme d'une brosse torsadée à droite
  - la figure 33 est une vue analogue à la figure 3, représentant partiellement une brosse dont les poils sont incurvés à la fois dans le sens circonférentiel et dans le sens axial,
  - les figures 34 à 51 représentent divers exemples de sections transversales de poils, parmi d'autres,
  - les figures 52 à 55 représentent des portions d'ex-

20

40

50

trémité de poils, et

- la figure 56 représente de manière schématique une âme double, les poils n'étant pas représentés.

[0049] Le dispositif de conditionnement et d'application 1 représenté à la figure 1 comporte un récipient 2 contenant un produit P à appliquer sur les cils ou les sourcils, par exemple du mascara, et un applicateur 3 comportant une tige 4 d'axe longitudinal X pourvue à une extrémité 4a d'une brosse 5 et à l'extrémité opposée d'un organe de préhension 6 servant également à la fermeture du récipient 2. Ce dernier comporte un col 7 qui est fileté extérieurement, de façon à permettre le vissage de l'organe de préhension 6.

**[0050]** Un organe d'essorage 8 est fixé à l'intérieur du col 7 pour essorer la tige 4 et la brosse 5 à leur sortie du récipient. Cet organe d'essorage 8 comporte une lèvre souple 9 définissant un orifice circulaire dont le diamètre correspond sensiblement à celui de la tige 4.

**[0051]** Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à l'utilisation d'un organe d'essorage particulier et d'autres organes d'essorage peuvent être utilisés, par exemple des organes d'essorage comportant un bloc de mousse et/ou définissant une ou plusieurs fentes, floquées ou non.

**[0052]** Dans l'exemple illustré, la tige 4 est rectiligne mais elle pourrait être courbe sans que l'on sorte du cadre de la présente invention.

**[0053]** En outre, la tige 4 est représentée comme étant fixe par rapport à l'organe de préhension 6 mais elle pourrait être mobile par rapport à ce dernier, par exemple grâce à une liaison articulée, notamment une rotule.

**[0054]** La brosse 5 comporte une âme 10 formée par deux brins métalliques torsadés, cette âme 10 étant fixée à une extrémité dans un logement de la tige 4, étant par exemple insérée à force dans ce logement.

[0055] La brosse 5 comporte également des poils 11 qui sont maintenus par serrage entre les brins torsadés de l'âme 10, comme on peut le voir sur les figures 2 et 3. Sur la figure 3, l'âme est représentée observée de côté avec l'extrémité proximale de la brosse disposée du côté gauche et son extrémité distale du côté droit, la brosse étant dite « torsadée à gauche ».

[0056] Conformément à un aspect de l'invention, la brosse 5 comporte au moins une portion comportant des poils non rectilignes, présentant une forme incurvée comme on peut le voir sur la figure 2 notamment. Dans l'exemple considéré, les poils 11 sont incurvés généralement dans le même sens circonférentiel, à savoir le sens antihoraire sur la figure 2. Les poils sont incurvés, de sorte qu'ils sont non totalement rectilignes depuis le point où ils cessent d'être en contact avec l'âme jusqu'à leur extrémité libre.

[0057] Les poils sont incurvés de façon à s'étendre depuis l'âme de manière orientée.

[0058] Les poils incurvés peuvent s'étendre avec une orientation générale définie lors de la fabrication de la brosse. Les poils n'ont pas une orientation générale totalement aléatoire ou résultant seulement de l'effet du

poids des poils.

[0059] La courbure des poils peut être définie dans deux plans distincts au moins. Un poil peut avoir au moins une première courbure mesurée dans un premier plan et une seconde courbure mesurée dans un second plan. Le second plan peut être par exemple perpendiculaire au premier.

**[0060]** Un poil incurvé peut comporter, par exemple, une portion curviligne et une portion rectiligne; cette portion rectiligne peut s'étendre par exemple sur moins de la moitié, du tiers, ou du quart de la longueur de la portion du poil qui s'étend à partir de l'âme jusqu'à son extrémité libre.

[0061] Dans le cas où un poil incurvé comporte une portion rectiligne celle-ci peut s'étendre en direction de l'âme à partir d'un point situé par exemple à une distance, mesurée à partir de l'extrémité libre du poil, qui est inférieure à 3/4, à 2/3, ou à 1/2 de la longueur de la portion du poil qui s'étend à partir de l'âme jusqu'à son extrémité libre.

**[0062]** Dans le cas où un poil incurvé comporte une portion rectiligne, le poil peut présenter le long de cette portion une section transversale constante.

**[0063]** Pour réaliser la brosse des figures 1 à 3, on peut amener celle-ci comme illustré sur la figure 4 au contact d'un organe de traitement 20 comportant une surface 21 que les poils de la brosse peuvent toucher.

**[0064]** Les poils peuvent déjà être maintenus dans l'âme lorsqu'ils sont traités.

[0065] On peut partir par exemple d'une brosse de surface enveloppe cylindrique de révolution autour d'un axe Y, qui peut être confondu avec l'axe X précité, et entraîner la brosse en rotation autour de cet axe Y au contact de la surface 21. Cette dernière peut présenter un rayon de courbure correspondant sensiblement au rayon de la surface enveloppe de la brosse, de sorte que le contact entre la brosse 5 et l'organe de traitement 20 s'effectue selon un secteur angulaire de la brosse.

[0066] Avant le traitement par l'organe de traitement 20, les poils de la brosse peuvent par exemple s'étendre de manière rectiligne depuis l'âme, avec une section transversale constante. Les poils de départ peuvent ainsi, par exemple, être des poils sans ondulations.

[0067] Dans l'exemple de la figure 4, l'organe de traitement 20 s'étend parallèlement à l'axe Y au moins sur toute la longueur de la brosse.

**[0068]** Pour obtenir l'incurvation des poils représentée à la figure 2, la brosse est par exemple entraînée en rotation autour de l'axe Y dans le sens horaire lorsque l'on observe la brosse selon son axe Y avec l'extrémité distale 5a de la brosse vers l'avant, comme illustré sur la figure 4.

[0069] L'organe de traitement 20 comporte des moyens de chauffage 22, par exemple une résistance électrique ou un conduit de circulation d'un fluide caloporteur, qui permettent de porter la surface 21 à une température suffisante pour entraîner une déformation permanente des poils 11 de la brosse après passage de ces

25

40

derniers au contact de l'organe de traitement 20.

**[0070]** La surface 21 est par exemple portée à une température de l'ordre de 150 °C pour une brosse comportant des poils en polyamide, notamment du polyamide 6/6.

[0071] La brosse est par exemple entraînée en rotation à une vitesse de l'ordre de 1000 tours/minute dans le cas de poils en polyamide, notamment en polyamide 6/6, pour une température de la surface 21 de l'ordre de 150 °C, au moyen d'un support 30 accouplé à un moteur et comportant une mâchoire 31 permettant de saisir l'âme de la brosse.

[0072] L'organe de traitement 20 comporte un corps 23, définissant la surface 21, réalisé dans une matière présentant une conductivité thermique relativement mauvaise, par exemple en silicone, ce qui permet plus facilement aux poils venant en contact avec la surface 21 de ne pas adhérer à cette dernière et en particulier aux extrémités des poils de ne pas fondre ni de se souder entre elles. Seul un revêtement de surface de l'organe de traitement pourrait encore être réalisé dans une telle matière.

**[0073]** On a illustré aux figures 6 et 7 la possibilité pour l'organe de traitement 20 de ne pas s'étendre sur toute la longueur de la brosse, afin par exemple de ne traiter qu'une portion *l'* ou *l''* seulement de celle-ci, la portion *l'*, respectivement *l''* s'étendant par exemple à partir de l'extrémité distale de la brosse, respectivement son extrémité proximale, sur plus ou moins de la moitié de la longueur totale de la brosse.

**[0074]** La figure 6 illustre également la possibilité d'avoir un mouvement relatif dans le sens de l'axe Y de la brosse entre cette dernière et l'organe de traitement 20, afin par exemple d'orienter les poils vers l'extrémité proximale ou vers l'extrémité distale en plus d'une orientation éventuelle dans le sens circonférentiel.

[0075] On a illustré sur la figure 8 la possibilité pour l'organe de traitement 20 de présenter une surface 21 dont le rayon de courbure est par exemple supérieur au rayon du cylindre enveloppe de la brosse. En fonction du rayon de courbure de la surface 21, on comprend que l'on peut agir sur le temps de contact entre les poils de la brosse et la surface 21, pour une vitesse de rotation donnée de la brosse autour de son axe Y.

**[0076]** La surface 21 peut présenter diverses formes et par exemple une forme non cylindrique de révolution, comme illustré à la figure 9.

[0077] Sur cette figure, la surface 21 comporte deux portions planes 21a et 21b formant un dièdre, et les poils de la brosse 5 peuvent venir en contact avec ces portions 21a et 21b, tandis que les poils de la brosse situés entre ces portions 21a et 21b ne viennent pas en contact avec la surface 21.

**[0078]** L'organe de traitement 20 peut comporter, le cas échéant, comme illustré à la figure 9A, au moins deux parties disjointes 20a et 20b, définissant des surfaces chaudes respectives 21a et 21b avec lesquelles les poils de la brosse peuvent venir en contact.

[0079] En fonction du temps de contact avec la surface chauffée 21, ainsi que notamment de la vitesse de rotation de la brosse, de la pression de contact des poils sur cette surface 21, des forces de frottement entre les poils et la surface 21, ainsi que la nature des poils de la brosse, on peut modifier plus ou moins la forme initiale rectiligne des poils et notamment obtenir des formes plus ou moins incurvées, comme illustré sur les figures 10 à 12.

**[0080]** Dans les exemples des figures 4, 6, 8, 9 et 9A, la brosse peut être entraînée en rotation autour de l'axe Y et l'organe de traitement 20 ne pas être rotatif.

[0081] En variante, c'est par exemple l'organe de traitement 20 qui peut être entraîné en rotation et la brosse 5 qui est fixe, afin de traiter une partie seulement de la circonférence de la brosse, laquelle peut ainsi présenter comme illustré à la figure 13 un ensemble s' de poils incurvés sur une partie de sa circonférence et un ensemble s" de poils rectilignes sur le reste de sa circonférence. [0082] On peut encore, par exemple, traiter les poils d'une certaine manière sur un secteur s' de la circonférence de la brosse et d'une autre manière sur un secteur s" différent. Par exemple, on peut traiter les poils sur le secteur s' de manière à les orienter dans le sens horaire et les traiter dans le secteur s" de manière à les orienter dans le sens contraire.

[0083] Dans le cas d'une brosse dont l'enveloppe présente en section transversale une forme non circulaire, on peut par exemple traiter différemment des côtés de la brosse. Par exemple, dans le cas de la brosse de la figure 13B, on peut traiter les côtés de la brosse de manière à orienter tous les poils d'un même côté dans un même sens, l'orientation des poils s'inversant lorsque l'on passe d'un côté au suivant.

[0084] La brosse peut être réalisée avec un mélange de poils longs 11a et de poils courts 11b et être traitée de manière à ce que seulement les poils longs 11a viennent en contact avec la surface chauffée 21 de manière à prendre une forme incurvée, les poils courts 11b n'étant pas chauffés et restant rectilignes, comme illustré à la figure 14.

**[0085]** La brosse peut présenter une surface enveloppe, définie par les extrémités libres des poils, de section transversale non circulaire.

[0086] A titre d'exemple, on a représenté sur la figure 15 une surface enveloppe de section transversale sensiblement prismatique, par exemple sensiblement triangulaire. Pour une telle brosse, en faisant tourner la brosse autour de son axe Y au contact d'une surface chauffée, on peut obtenir une forme incurvée des poils, par exemple dans le sens anti-horaire, tel qu'illustré à la figure 16. [0087] On a représenté à la figure 17 une surface enveloppe de section transversale sensiblement carrée.

**[0088]** Pour une telle brosse, on peut obtenir par exemple une forme incurvée des poils telle qu'illustrée à la figure 18, les poils étant par exemple orientés dans le sens anti-horaire comme on le voit sur cette figure.

**[0089]** On a représenté sur les figures 19 à 26 d'autres formes possibles encore de sections transversales pour

la surface enveloppe de la brosse, parmi d'autres.

**[0090]** La figure 19 représente ainsi une section transversale de forme sensiblement pentagonale et la figure 20 de forme sensiblement hexagonale.

**[0091]** La figure 21 représente une section transversale de forme sensiblement ovale.

**[0092]** La figure 22 illustre la possibilité de réaliser la brosse avec au moins une encoche 41, laquelle peut être concave vers l'extérieur comme illustré, cette encoche présentant une section transversale constante ou non lorsque l'on se déplace le long de la brosse.

**[0093]** La figure 23 illustre la possibilité de réaliser au moins une facette 42 sensiblement plane sur la brosse.

**[0094]** La figure 24 illustre la possibilité de réaliser la brosse avec au moins un cran 43, en l'espèce trois.

**[0095]** La figure 25 représente une variante de réalisation d'une brosse comportant deux crans 43 et la figure 26 correspond à une variante de réalisation n'en comportant qu'un seul.

**[0096]** L'âme 10 peut être centrée ou non par rapport au contour de la surface enveloppe, lorsque la brosse est observée en section transversale.

[0097] A titre d'illustration, on a représenté à la figure 27 une brosse dont l'âme est excentrée.

**[0098]** La brosse peut présenter une section transversale constante ou non, et une âme rectiligne ou non.

[0099] Lorsque l'âme est rectiligne, soit parce que la brosse finale présente une âme rectiligne, soit parce que l'âme a été redressée et rendue rectiligne pour les besoins de l'observation, la brosse peut présenter une section transversale passant par un extremum 45, comme illustré à la figure 27, lequel peut être un maximum ou un minimum.

**[0100]** La brosse peut encore présenter, comme illustré à la figure 29, une section transversale passant par un maximum 46 et un minimum 47.

**[0101]** L'âme peut être incurvée de manière par exemple à redresser un bord 48 de la brosse, comme illustré aux figures 29 et 30.

**[0102]** La brosse 5 peut encore comporter une âme qui comporte un coude 49 à proximité de l'extrémité distale 4a de la tige 4, comme illustré à la figure 31, la portion de l'âme portant les poils pouvant être rectiligne.

**[0103]** Dans tous les exemples qui précèdent, la brosse peut encore être torsadée à droite, comme illustré à la figure 32.

**[0104]** On a représenté à la figure 33 des poils orientés à la fois dans le sens circonférentiel et dans le sens axial, suivant la flèche de cette figure.

**[0105]** Les poils utilisés peuvent présenter diverses sections transversales, autres que circulaires.

[0106] On peut notamment utiliser des poils présentant en section transversale l'une des formes représentée aux figures 34 à 51 de manière schématique, par exemple une forme circulaire avec un méplat comme illustré sur la figure 34, aplatie comme illustré à la figure 35, étoilée, par exemple en forme de croix comme illustré à la figure 36 ou à trois branches comme illustré sur la

figure 37, de U comme représenté à la figure 38, de H comme représenté à la figure 39, de T comme représenté à la figure 40, de V comme représenté à la figure 41, une forme évidée, par exemple circulaire comme représenté à la figure 42 ou prismatique, notamment carrée comme représenté à la figure 43, formant des ramifications, par exemple en forme de flocon de neige comme illustré à la figure 44, une section prismatique par exemple triangulaire comme illustré à la figure 45, carrée comme représenté à la figure 46 ou hexagonale comme représenté à la figure 47, ou une forme oblongue, notamment lenticulaire comme représenté à la figure 48 ou en forme de sablier comme représenté à la figure 49.

[0107] On peut aussi utiliser des poils ayant des parties articulées les unes par rapport aux autres comme représenté à la figure 50. On peut encore utiliser des poils présentant au moins une rainure capillaire 60 comme illustré à la figure 51. Les poils peuvent, le cas échéant, avant d'être incurvés, subir un traitement destiné à former à leur extrémité une boule 61 comme illustré à la figure 52 ou des fourches 62 comme illustré à la figure 53. [0108] On peut aussi utiliser des poils floqués comme illustré à la figure 54 ou encore des poils réalisés par extrusion d'une matière plastique comportant une charge de particules 63, afin de conférer un micro-relief à la surface des poils comme illustré à la figure 54 ou leur conférer des propriétés magnétiques ou autres.

[0109] Les poils peuvent encore être réalisés avec un matériau présentant des propriétés favorisant le glissement.

**[0110]** Les poils peuvent être réalisés dans des matières synthétiques choisies par exemple parmi le polyéthylène, les polyamides notamment PA6, PA6/6, PA6/10 ou PA6/12, PA11, notamment le RILSAN®, un polymère HYTREL® -PEBAX® et autres polymères thermoplastiques.

**[0111]** Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits.

[0112] On peut notamment réaliser l'âme autrement, par exemple utiliser une âme double, formée par deux âmes élémentaires 10' et 10" torsadées entre elles comme illustré à la figure 56. Chaque âme élémentaire 10', 10" de cette figure comporte deux brins torsadés ensemble et enserrant des poils.

[0113] On peut utiliser pour réaliser l'âme des brins métalliques de section circulaire ou non, gainés ou non. [0114] On peut combiner entre elles les caractéristiques des différents modes de réalisation qui viennent d'être décrits.

**[0115]** Dans toute la description, y compris les revendications, l'expression « comportant un » doit être comprise comme étant synonyme de « comportant au moins un », sauf si le contraire est spécifié.

#### Revendications

1. Procédé de fabrication d'une brosse (5) pour l'appli-

10

25

35

40

45

50

55

cation d'un produit sur les fibres kératiniques, notamment les cils ou les sourcils, comportant l'étape consistant à incurver des poils (11) de la brosse (5) par contact avec une surface chaude (21).

- 2. Procédé selon la revendication précédente, la surface (21) étant en mouvement relatif par rapport à la brosse (5).
- 3. Procédé selon l'une des deux revendications précédentes, la surface (21) étant définie par un matériau présentant une conductivité thermique relativement faible, notamment un silicone, un polymère fluoré, notamment un polytétrafluoroéthylène, ou une matière minérale autre qu'un métal, notamment du graphite.
- **4.** Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la brosse (5) est entraînée en rotation autour de son axe (Y).
- 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la surface chaude (21) est définie par un organe de traitement (20).
- **6.** Procédé selon la revendication 5, cette dernière étant non dépendante de la revendication 4, dans lequel que l'organe de traitement (20) est entraîné en rotation, la brosse étant fixe.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la surface chaude (21) est déplacée axialement durant le traitement.
- 8. Machine de fabrication d'une brosse pour l'application d'un produit sur les fibres kératiniques, cette machine servant à la mise en oeuvre du procédé défini dans l'une des revendications précédentes, cette machine comportant :
  - un support (30, 31) agencé pour supporter au moins une brosse (5),
  - un organe (20) de traitement d'au moins cette brosse, comportant ;
    - une surface (21) agencée pour venir au contact de poils de la brosse,
    - des moyens de chauffage (22) pour chauffer cette surface, et
  - des moyens pour produire un déplacement relatif du support et de l'organe de traitement afin de modifier d'une manière prédéfinie l'orientation des poils de la brosse venant au contact de la surface (21) de l'organe de traitement (20).

Claims

- 1. Method of manufacturing a brush (5) for the application of a product to the keratin fibres, in particular the eyelashes or eyebrows, comprising the step of bending the bristles (11) of the brush (5) by contact with a hot surface (21).
- 2. Method according to the preceding claim, wherein the surface (21) moves in relation to the brush (5).
- Method according to either of the two preceding claims, wherein the surface (21) is defined by a material having relatively low thermal conductivity, in particular a silicone, a fluoropolymer, in particular a polytetrafluoroethylene, or a mineral other than a metal, in particular graphite.
- **4.** Method according to one of the preceding claims, in which the brush (5) is rotated about its axis (Y).
  - 5. Method according to any one of the preceding claims, in which the hot surface (21) is defined by a treatment element (20).
  - **6.** Method according to Claim 5, the latter not being dependent on Claim 4, in which the treatment element (20) is rotated and the brush is stationary.
- 7. Method according to any one of the preceding claims, in which the hot surface (21) is moved axially during the treatment.
  - 8. Machine for manufacturing a brush for the application of a product to the keratin fibres, this machine being used to implement the method defined in one of the preceding claims and comprising:
    - a holder (30, 31) for holding at least one brush (5)
    - an element (20) for treating at least this brush, comprising:
      - a surface (21) for coming into contact with the bristles of the brush,
      - heating means (22) for heating this surface, and
    - means for moving the holder and the treatment element relative to one another in order to modify in a predefined manner the orientation of the bristles of the brush coming into contact with the surface (21) of the treatment element (20).

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Bürste (5) zum Auf-

8

tragen eines Produkts auf die Keratinfasern, insbesondere auf die Wimpern oder Augenbrauen, umfassend den Schritt, der darin besteht, dass die Borsten (11) der Bürste (5) durch Kontakt mit einer heißen Fläche (21) gekrümmt werden.

15

2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Fläche (21) sich in einer Relativbewegung bezüglich der Bürste (5) befindet.

3. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, wobei die Fläche (21) von einem Werkstoff gebildet ist, der eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit besitzt, insbesondere einem Silicon, einem fluorierten Polymer, insbesondere einem Polytetrafluorethylen, oder einem anderen mineralischen Werkstoff als einem Metall, insbesondere Graphit.

**4.** Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Bürste (5) um ihre Achse (Y) in Drehung versetzt wird.

 Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die heiße Fläche (21) von einem Behandlungsorgan (20) gebildet wird.

**6.** Verfahren nach Anspruch 5, wobei letzterer nicht von Anspruch 4 abhängig ist, bei dem das Behandlungsorgan (20) in Drehung versetzt wird, wobei die Bürste feststehend ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die heiße Fläche (21) während der Behandlung axial bewegt wird.

8. Maschine zur Herstellung einer Bürste zum Auftragen eines Produkts auf die Keratinfasern, wobei diese Maschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche dient, wobei diese Maschine umfasst:

i. einen Träger (30, 31), der ausgebildet ist, um mindestens eine Bürste (5) zu tragen,

ii. ein Organ (20) zur Behandlung mindestens dieser Bürste, umfassend:

- eine Fläche (21), die ausgebildet ist, um mit Borsten der Bürste in Kontakt zukommen,

- Heizmittel (22) zum Erhitzen dieser Fläche, und

iii. Mittel zum Erzeugen einer Relativbewegung des Trägers und des Behandlungsorgans, um die Ausrichtung der Borsten der Bürste, die mit der Fläche (21) des Behandlungsorgans (20) in Kontakt kommen, auf eine vordefinierte Weise zu ändern.

5

15

20

25

30


35


40


45


50

5











## EP 1 707 072 B1

## RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

# Documents brevets cités dans la description

- US 5161555 A [0002]
- US 6079087 A [0003]
- US 4561456 A [0004]

- US 6227735 B [0013]
- EP 1155637 A [0014]