



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
21.07.2021 Patentblatt 2021/29

(21) Anmeldenummer: **21162238.6**

(22) Anmeldetag: **25.01.2017**

(51) Int Cl.:
C21D 8/00 (2006.01) C21D 1/19 (2006.01)
C21D 9/00 (2006.01) C21D 1/673 (2006.01)
C21D 1/62 (2006.01) C21D 1/667 (2006.01)
C21D 1/60 (2006.01) C21D 1/613 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: **25.01.2016 DE 102016201024**

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) nach Art. 76 EPÜ:
17703346.1 / 3 408 417

(71) Anmelder: **Schwartz GmbH**
52152 Simmerath (DE)

(72) Erfinder: **Reinartz, Andreas**
52156 Monschau (DE)

(74) Vertreter: **Keenway Patentanwälte Neumann**
Heine Taruttis
PartG mbB
Postfach 10 33 63
40024 Düsseldorf (DE)

Bemerkungen:

Diese Anmeldung ist am 12-03-2021 als Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten Anmeldung eingereicht worden.

(54) **WÄRMEBEHANDLUNGSVORRICHTUNG**

(57) Die erfindungsgemäße Wärmebehandlungsvorrichtung (100) zur gezielten bauteilzonenindividuellen Wärmebehandlung eines Stahlbauteils (200), aufweisend einen ersten Ofen (110) zur Aufheizung des Stahlbauteils (200) auf eine Temperatur oberhalb AC3-Temperatur, zeichnet sich dadurch aus, dass die Wärmebehandlungsvorrichtung (100) weiterhin eine Behand-

lungsstation (150) und einen zweiten Ofen aufweist, wobei das Stahlbauteil (200) von dem ersten Ofen (110) in die Behandlungsstation (150) transferierbar ist, und wobei die Behandlungsstation (150) eine Vorrichtung zum Abkühlen eines oder mehrerer zweiter Bereiche (220) des Stahlbauteils (200) aufweist.




Fig. 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur gezielten bauteilzonenindividuellen Wärmebehandlung eines Stahlbauteils.

[0002] In der Technik besteht bei vielen Anwendungsfällen in unterschiedlichen Branchen der Wunsch nach hochfesten Metallblechteilen bei geringem Teilgewicht. Beispielsweise ist es in der Fahrzeugindustrie das Bestreben, den Kraftstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen zu reduzieren und den CO₂-Ausstoß zu senken, dabei aber gleichzeitig die Insassensicherheit zu erhöhen. Es besteht daher ein stark zunehmender Bedarf an Karosseriebauteilen mit einem günstigen Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Zu diesen Bauteilen gehören insbesondere A- und B-Säulen, Seitenaufprallschutzträger in Türen, Schweller, Rahmenteile, Stoßstangenfänger, Querträger für Boden und Dach, vordere und hintere Längsträger. Bei modernen Kraftfahrzeugen besteht die Rohkarosserie mit einem Sicherheitskäfig üblicherweise aus einem gehärteten Stahlblech mit ca. 1.500 MPa Festigkeit. Dabei werden vielfach Al-Sibeschichtete Stahlbleche verwendet. Zur Herstellung eines Bauteils aus gehärtetem Stahlblech wurde der Prozess des so genannten Presshärtens entwickelt. Dabei werden Stahlbleche zuerst auf Austenittemperatur erwärmt, dann in ein Pressenwerkzeug gelegt, schnell geformt und durch das wassergekühlte Werkzeug zügig auf weniger als Martensitstarttemperatur abgeschreckt. Dabei entsteht hartes, festes Martensitgefüge mit ca. 1.500 MPa Festigkeit. Ein solcherart gehärtetes Stahlblech weist aber nur eine geringe Bruchdehnung auf. Die kinetische Energie eines Aufpralls kann deshalb nicht ausreichend in Verformungswärme umgesetzt werden.

[0003] Für die Automobilindustrie ist es daher wünschenswert, Karosseriebauteile herstellen zu können, die mehrere unterschiedliche Dehnungs- und Festigkeitszonen im Bauteil aufweisen, so dass eher feste Bereiche (im Folgenden erste Bereiche) einerseits und eher dehnfähige Bereiche (im Folgenden zweite Bereiche) andererseits in einem Bauteil vorliegen. Einerseits sind Bauteile mit hoher Festigkeit grundsätzlich wünschenswert, um mechanisch hoch belastbare Bauteile mit geringem Gewicht zu erhalten. Auf der anderen Seite sollen auch hochfeste Bauteile partiell weiche Bereiche haben können. Dieses bringt die gewünschte, partiell erhöhte Deformierbarkeit im Crashfall. Nur damit kann die kinetische Energie eines Aufpralls abgebaut werden und so die Beschleunigungskräfte auf Insassen und das übrige Fahrzeug minimiert werden. Zudem erfordern moderne Fügeverfahren entfestigte Stellen, die das Fügen artgleicher oder unterschiedlicher Materialien ermöglichen. Oft müssen beispielsweise Falz- Crimp- oder Nietverbindungen zum Einsatz kommen, die verformbare Bereiche im Bauteil voraussetzen.

[0004] Dabei sollten die allgemeinen Ansprüche an eine Produktionsanlage weiterhin beachtet sein: So sollte es zu keiner Taktzeiteinbuße an der Presshärteanlage

kommen, die Gesamtanlage sollte uneingeschränkt allgemein verwendet und schnell produktspezifisch umgerüstet werden können. Der Prozess sollte robust und wirtschaftlich sein und die Produktionsanlage nur minimalen Platz benötigen. Die Form und Kantengenauigkeit des Bauteils sollten hoch sein.

[0005] Aus der EP 2 548 975 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung eines gehärteten metallischen Bauteils mit mindestens zwei Bereichen unterschiedliche Duktilität bekannt. Aus der DE 10 2014 201 259 A1 ist eine Vorrichtung bekannt, die eine gezielte bauteilzonenindividuelle Wärmebehandlung von Blechbauteilen ermöglicht.

[0006] Bei allen bekannten Verfahren erfolgt die gezielte Wärmebehandlung des Bauteils in einem zeitintensiven Behandlungsschritt, der wesentlichen Einfluss auf die Taktzeit der gesamten Wärmebehandlungsvorrichtung hat.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung zur gezielten bauteilzonenindividuellen Wärmebehandlung eines Stahlbauteils anzugeben, wobei Bereiche unterschiedlicher Härte und Duktilität erzielbar sind, bei dem der Einfluss auf die Taktzeit der gesamten Wärmebehandlungsvorrichtung minimiert ist.

[0008] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Vorrichtung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0009] Die erfindungsgemäße Wärmebehandlungsvorrichtung zur gezielten bauteilzonenindividuellen Wärmebehandlung eines Stahlbauteils weist einen ersten Ofen zur Aufheizung des Stahlbauteils auf eine Temperatur oberhalb AC3-Temperatur auf und zeichnet sich dadurch aus, dass die Wärmebehandlungsvorrichtung weiterhin eine Behandlungsstation und einen zweiten Ofen aufweist, wobei das Stahlbauteil von dem ersten Ofen in die Behandlungsstation transferierbar ist, und wobei die Behandlungsstation eine Vorrichtung zum Abkühlen eines oder mehrerer zweiter Bereiche des Stahlbauteils aufweist.

[0010] Im Folgenden wird neben der erfindungsgemäßen Wärmebehandlungsvorrichtung auch ein Verfahren beschrieben, welches nicht mehr unter den Schutzbereich des vorliegenden unabhängigen Patentanspruchs fällt, dessen Beschreibung jedoch zum Verständnis der erfindungsgemäßen Wärmebehandlungsvorrichtung hilfreich ist. Gemäß diesem Verfahren wird das Stahlbauteil zunächst bis oberhalb Austenitisierungstemperatur AC3 erwärmt, damit sich das Gefüge vollständig in Austenit umwandeln kann. Bei einem nachfolgenden Härteprozess, beispielsweise dem Presshärteprozess wird dann derart schnell abgeschreckt, dass sich vorrangig martensitisches Gefüge ausbildet und Festigkeiten von rund 1.500 MPa erreicht werden. Das Abschrecken erfolgt dabei vorteilhafterweise aus dem vollständig austenitisierten Gefüge. Dazu muss spätestens nach Unterschreiten der Gefügeumwandlungsstarttemperatur ϑ_1 , bei der Gefügeumwandlungen starten können, mit mindestens der unteren kritischen Abkühlgeschwindigkeit abgekühlt werden. Beispielsweise sollten bei dem übli-

cherweise zum Presshärten verwendeten Werkstoff 22MnB5 rund 660°C als Grenze ϑ_1 angesehen werden. Ein zumindest teilweise martensitisches Gefüge kann zwar auch noch entstehen, wenn die Abschreckung bei tieferer Temperatur startet, es ist aber dann eine reduzierte Festigkeit des Bauteils in diesem Bereich zu erwarten.

[0011] Dieser Temperaturverlauf ist beim Presshärteverfahren insbesondere für vollständig gehärtete Bauteile üblich.

[0012] Ein zweiter Bereich oder mehrere zweite Bereiche werden zunächst ebenfalls bis oberhalb der Austenitisierungstemperatur AC3 erwärmt, damit sich das Gefüge vollständig in Austenit umwandeln kann. Anschließend wird möglichst rasch innerhalb einer Behandlungszeit t_B bis zu einer Abkühlstopptemperatur ϑ_2 abgekühlt. Die Martensit-Starttemperatur liegt beispielsweise für 22MnB5 bei ca. 410 °C. Ein leichtes Einschwingen in Temperaturbereiche unterhalb der Martensitstarttemperatur ist ebenfalls möglich. Anschließend wird nicht weiter schnell abgekühlt, so dass sich mehrheitlich bainitisches Gefüge ausbildet. Diese Gefügeumwandlung erfolgt nicht schlagartig, sondern bedarf einer Behandlungszeit. Die Umwandlung erfolgt exotherm. Lässt man diese Umwandlung in beheizter Umgebung mit ähnlicher Temperatur wie bei der am Abkühlende vorhandenen Bauteiltemperatur, der Abkühlstopptemperatur ϑ_2 , stattfinden, kann man die durch die Rekaleszenz verursachte Temperaturerhöhung im Bauteil deutlich erkennen. Durch Einstellung der Abkühlgeschwindigkeit und/oder der Temperatur, auf die abgekühlt wird, sowie der Verweilzeit bis zum Abpressen des Bauteils, lassen sich grundsätzlich die gewünschten Festigkeits- und Dehnungswerte einstellen, die zwischen der maximal erreichbaren Festigkeit des Gefüges im ersten Bereich und den Werten des unbehandelten Bauteils liegen. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Unterdrücken des Temperaturanstieges infolge der Rekaleszenz durch ein weiteres, erzwungenes Abkühlen eher nachteilig für die erreichbaren Dehnungswerte ist. Ein isothermes Halten auf der Abkühltemperatur scheint deshalb nicht vorteilhaft zu sein. Ein erneutes Erwärmen ist dagegen vorteilhaft.

[0013] In einem Beispiel werden der zweite Bereich oder die zweiten Bereiche in dieser Phase zusätzlich aktiv beheizt. Dies kann beispielsweise durch Wärmestrahlung erfolgen.

[0014] In einer Ausführungsform wird die Abkühlstopptemperatur ϑ_2 oberhalb der Martensit-Starttemperatur M_s gewählt.

[0015] In einem alternativen Beispiel wird die Abkühlstopptemperatur ϑ_2 unterhalb der Martensit-Starttemperatur M_s gewählt.

[0016] Die Wärmebehandlung der ersten und zweiten Bereiche ist prinzipiell unterschiedlich, wobei in erster Linie die Behandlung des zweiten Bereichs oder der zweiten Bereiche eine Abhängigkeit zur Behandlungsdauer hat. Bevorzugt werden die zweiten Bereiche in einem ersten Ofen zur Erreichung der Austenitisierungs-

temperatur nachgeordneten Behandlungsstation innerhalb einer Behandlungszeit t_B von wenigen Sekunden partiell bis zur Abkühlstopptemperatur ϑ_2 abgekühlt. In dieser Behandlungsstation wird der erste Bereich beziehungsweise werden die ersten Bereiche nicht besonders behandelt.

[0017] Optional kann die Behandlungsstation zu diesem Zweck auch beheizt sein. Dazu kann beispielsweise die Wärmeerbringung über Konvektion oder Wärmestrahlung verwendet werden.

[0018] Bevorzugt werden die Bauteile nach wenigen Sekunden in der Behandlungsstation, die zudem über eine Positioniervorrichtung verfügen kann, um die genaue Positionierung der unterschiedlichen Bereiche zu gewährleisten, in einen zweiten Ofen befördert, der vorzugsweise keine speziellen Vorrichtungen zur unterschiedlichen Behandlung der verschiedenen Bereiche besitzt. Es wird lediglich eine Ofentemperatur ϑ_4 , d.h. eine im Wesentlichen homogene Temperatur ϑ_4 im gesamten Ofenraum, eingestellt, die in der Regel zwischen der Austenitisierungstemperatur AC3 und der minimalen Abschrecktemperatur liegt. Eine vorteilhafte Größe liegt beispielsweise zwischen 660°C und 850°C. So nähern sich die verschiedenen Bereiche der Temperatur ϑ_4 des zweiten Ofens an. Sofern die Temperaturverluste in den ersten Bereichen während des Aufenthaltes in der Behandlungsstation für die zweiten Bereiche so niedrig sind, dass die Temperatur nicht niedriger als die Temperatur ϑ_4 des zweiten Ofens fällt, nähert sich das Temperaturprofil der ersten Bereiche der Temperatur ϑ_4 des zweiten Ofens von oben her an. In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die minimale Abkühltemperatur, d.h. die Abkühlstopptemperatur ϑ_2 in den Bereichen zweiter Art tiefer als die gewählte Temperatur ϑ_4 des zweiten Ofens. Insofern nähert sich das Temperaturprofil der zweiten Bereiche der Temperatur ϑ_4 des zweiten Ofens von unten her an. Durch diese Verfahrensführung nähern sich die Temperaturen der unterschiedlich behandelten Bereiche gegenseitig an. Der erste oder die ersten Bereiche geben im zweiten Ofen Wärme ab, wenn sie mit höherer Temperatur als die Innentemperatur ϑ_4 des zweiten Ofens in den zweiten Ofen gelangen. Der zweite oder die zweiten Bereiche nehmen im zweiten Ofen Wärme auf. Dies erfordert in der Summe nur einen relativ geringen Bedarf an Heizleistung im zweiten Ofen. Gegebenenfalls kann während des Produktionsprozesses gänzlich auf eine weitere Beheizung verzichtet werden. So ist dieser Behandlungsschritt besonders energieeffizient. Als erster Ofen kann beispielsweise ein Durchlaufofen oder ein Batchofen, wie beispielsweise ein Kammerofen, vorgesehen sein. Durchlauföfen weisen in der Regel eine große Kapazität auf und sind für die Massenproduktion besonders gut geeignet, da sie sich ohne großen Aufwand beschicken und betreiben lassen.

[0019] Erfindungsgemäß weist die Behandlungsstation eine Vorrichtung zum schnellen Abkühlen eines oder mehrerer zweiter Bereiche des Stahlbauteils auf. In

einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung eine Düse zum Anblasen des oder der zweiten Bereiche des Stahlbauteils mit einem gasförmigen Fluid, beispielsweise Luft oder ein Schutzgas, wie beispielsweise Stickstoff auf.

[0020] In einem weiteren Beispiel des Verfahrens erfolgt das Anblasen des zweiten oder der zweiten Bereiche durch Anblasen mit einem gasförmigen Fluid, wobei dem gasförmigen Fluid Wasser, beispielsweise in vernebelter Form, beigefügt ist. Dazu weist die Vorrichtung in einer vorteilhaften Ausführungsform eine oder mehrere Vernebelungsdüsen auf. Durch das Anblasen mit dem mit Wasser versetzten gasförmigen Fluid wird die Wärmeabfuhr aus dem oder aus den zweiten Bereichen erhöht. Mit der Verdampfung des Wassers auf dem Stahlbauteil wird eine große Wärmeabfuhr und ein hoher Energietransport erreicht.

[0021] Auch als zweiter Ofen kann beispielsweise ein Durchlaufofen oder ein Batchofen, beispielsweise ein Kammerofen, vorgesehen sein.

[0022] In einem weiteren Beispiel wird der zweite beziehungsweise werden die zweiten Bereiche über Wärmeleitung, beispielsweise durch das Inkontaktbringen mit einem Stempel oder mehreren Stempeln gekühlt, der beziehungsweise die eine deutlich niedrigere Temperatur als das Stahlbauteil aufweist oder aufweisen. Dazu kann der Stempel aus einem gut wärmeleitenden Werkstoff hergestellt sein und / oder direkt oder indirekt gekühlt sein. Auch eine Kombination der Kühlungsarten ist denkbar.

[0023] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn in der Behandlungsstation Maßnahmen für die Verringerung der Temperaturverluste des ersten beziehungsweise der ersten Bereiche getroffen sind. Solche Maßnahmen können beispielsweise das Anbringen eines Wärmestrahlungsreflektors und/oder das Isolieren von Oberflächen der Behandlungsstation im Bereich des ersten beziehungsweise der ersten Bereiche sein.

[0024] Mit dem beschriebenen Verfahren und der erfindungsgemäßen Wärmebehandlungsvorrichtung kann Stahlbauteilen mit jeweils einem oder mehreren ersten und/oder zweiten Bereichen, die auch komplex geformt sein können, wirtschaftlich ein entsprechendes Temperaturprofil aufgeprägt werden, da die unterschiedlichen Bereiche konturscharf sehr schnell auf die notwendigen Prozesstemperaturen gebracht werden können. Zwischen den beiden Bereichen sind klar konturierte Abgrenzungen der einzelnen Bereiche realisierbar und durch den geringen Temperaturunterschied wird der Verzug der Bauteile minimiert. Geringe Spreizungen im Temperaturniveau des Bauteils wirken sich vorteilhaft bei der weiteren Verarbeitung in der Presse aus. Die notwendigen Verweilzeiten für den zweiten Bereich beziehungsweise die zweiten Bereiche können beispielsweise in einem Durchlaufofen in Abhängigkeit von der Bauteillänge über die Einstellung der Fördergeschwindigkeit und der Auslegung der Ofenlänge realisiert werden. Eine Beeinflussung der Taktzeit der Wärmebehandlungsvor-

richtung wird so minimiert, sie kann sogar gänzlich vermieden werden.

[0025] Es ist es mit dem gezeigten Verfahren und mit der erfindungsgemäßen Wärmebehandlungsvorrichtung möglich, nahezu beliebig viele zweite Bereiche einzustellen, die innerhalb eines Stahlbauteils zudem jeweils untereinander noch unterschiedliche Festigkeits- und Dehnungswerte aufweisen können. Auch ist die gewählte Geometrie der Teilbereiche frei wählbar. Punkt- oder linienförmige Bereiche sind ebenso wie z.B. großflächige Bereiche darstellbar. Auch die Lage der Bereiche ist unerheblich. Die zweiten Bereiche können vollständig von ersten Bereichen umschlossen sein oder sich am Rand des Stahlbauteils befinden. Selbst eine vollflächige Behandlung ist denkbar. Eine besondere Orientierung des Stahlbauteils zur Durchlaufrichtung ist zum Zwecke des beschriebenen Verfahrens zur gezielten bauteilzonenindividuellen Wärmebehandlung eines Stahlbauteils nicht erforderlich. Eine Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig behandelten Stahlbauteile ist allenfalls durch das Presshärte Werkzeug oder die Fördertechnik der gesamten Wärmebehandlungsvorrichtung gegeben. Die Anwendung des Verfahrens auf bereits vorgeformte Stahlbauteile ist ebenfalls möglich. Durch die dreidimensional ausgeformten Oberflächen bereits vorgeformter Stahlbauteile ergibt sich lediglich ein höherer konstruktiver Aufwand zur Darstellung der Gegenflächen.

[0026] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass auch bereits vorhandene Wärmebehandlungsanlagen auf das beschriebene Verfahren adaptiert werden können. Hierzu muss bei einer konventionellen Wärmebehandlungsvorrichtung mit nur einem Ofen hinter diesem nur die Behandlungsstation und der zweite Ofen installiert werden. Je nach Ausgestaltung des vorhandenen Ofens ist es auch möglich, diesen zu teilen, so dass aus dem ursprünglichen einen Ofen der erste und der zweite Ofen entstehen.

[0027] Weitere Vorteile, Besonderheiten und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Darstellung bevorzugter Ausführungsbeispiele anhand der Abbildungen.

[0028] Von den Abbildungen zeigt:

Fig. 1 eine typische Temperaturkurve bei der Wärmebehandlung eines Stahlbauteils mit einem ersten und einem zweiten Bereich;

Fig. 2 eine erfindungsgemäße thermische Wärmebehandlungsvorrichtung in einer Draufsicht als Schemazeichnung;

Fig. 3 eine weitere erfindungsgemäße thermische Wärmebehandlungsvorrichtung in einer Draufsicht als Schemazeichnung ;

Fig. 4 eine weitere erfindungsgemäße thermische

Wärmebehandlungsvorrichtung in einer Draufsicht als Schemazeichnung

Fig. 5 eine weitere erfindungsgemäße thermische Wärmebehandlungsvorrichtung in einer Draufsicht als Schemazeichnung;

Fig. 6 eine weitere erfindungsgemäße thermische Wärmebehandlungsvorrichtung in einer Draufsicht als Schemazeichnung; und

Fig. 7 eine weitere erfindungsgemäße thermische Wärmebehandlungsvorrichtung in einer Draufsicht als Schemazeichnung.

[0029] In der Fig. 1 ist eine typische Temperaturkurve bei der Wärmebehandlung eines Stahlbauteils 200 mit einem ersten Bereich 210 und einem zweiten Bereich 220 gemäß dem beschriebenen Verfahren. Das Stahlbauteil 200 wird im ersten Ofen 110 gemäß des schematisch eingezeichneten Temperaturlaufs $\vartheta_{200,110}$ während der Verweilzeit im ersten Ofen t_{110} aufgeheizt auf eine Temperatur oberhalb der AC3-Temperatur. Anschließend wird das Stahlbauteil 200 mit einer Transferzeit t_{120} in die Behandlungsstation 150 transferiert. Dabei verliert das Stahlbauteil Wärme. In der Behandlungsstation wird ein zweiter Bereich 220 des Stahlbauteils 200 schnell abgekühlt, wobei der zweite Bereich 220 schnell gemäß des eingezeichneten Verlaufs $\vartheta_{220,150}$ an Wärme verliert. Das Abkühlen endet nach Ablauf der Behandlungszeit t_B , die in Abhängigkeit der Dicke des Stahlbauteils 200, den gewünschten Materialeigenschaften und der Größe des zweiten Bereichs 220 nur einige wenige Sekunden beträgt. In erster Näherung ist dabei die Behandlungszeit t_B gleich der Verweilzeit t_{150} in der Behandlungsstation 150. Der zweite Bereich 220 hat nun die Abkühlstopptemperatur ϑ_2 oberhalb der Martensitstarttemperatur M_s erreicht. Zeitgleich ist auch die Temperatur des ersten Bereichs 210 in der Behandlungsstation 150 gemäß des eingezeichneten Temperaturverlaufs $\vartheta_{210,150}$ gefallen, wobei der erste Bereich 210 sich nicht im Bereich der Abkühlrichtung befindet. Nach Ablauf der Behandlungszeit t_B wird das Stahlbauteil 200 während der Transferzeit t_{121} in den zweiten Ofen 130 transferiert, wobei es weiter an Wärme verliert, sofern seine Temperatur größer als die Innentemperatur ϑ_4 des zweiten Ofens 130 ist. Im zweiten Ofen 130 verändert sich die Temperatur des ersten Bereichs 210 des Stahlbauteils 200 gemäß dem schematisch eingezeichneten Temperaturverlauf $\vartheta_{210,130}$ während der Verweilzeit t_{130} , d.h. die Temperatur des ersten Bereichs 210 des Stahlbauteils 200 nimmt langsam weiter ab. Dabei kann die Temperatur des ersten Bereichs 210 des Stahlbauteils 200 unter die AC3-Temperatur fallen, was aber nicht zwingend erfolgen muss. Dahingegen steigt die Temperatur des zweiten Bereichs 220 des Stahlbauteils 200 gemäß dem eingezeichneten Temperaturverlauf $\vartheta_{220,130}$ während der Verweilzeit t_{130} wieder an, ohne die

AC3-Temperatur zu erreichen. Der zweite Ofen 130 verfügt über keine speziellen Vorrichtungen zur unterschiedlichen Behandlung der verschiedenen Bereiche 210, 220. Es wird lediglich eine Ofentemperatur ϑ_4 , d.h. eine im Wesentlichen homogene Temperatur im gesamten Innenraum des zweiten Ofens 130, eingestellt, die zwischen der Austenitisierungstemperatur AC3 und der Abkühlstopptemperatur ϑ_2 , beispielsweise zwischen 660°C und 850°C liegt. So nähern sich die verschiedenen Bereiche 210, 220 der Innentemperatur ϑ_4 des zweiten Ofens 130 an. Sofern die Temperaturverluste in dem ersten Bereich 210 während der Verweilzeit t_{150} in der Behandlungsstation 150 für den zweiten Bereich 220 so niedrig sind, dass die Temperatur nicht niedriger als die Temperatur ϑ_4 des zweiten Ofens 130 fällt, nähert sich das Temperaturprofil $\vartheta_{210,130}$ des ersten Bereichs der Temperatur ϑ_4 des zweiten Ofens 130 von oben her an. Die Abkühlstopptemperatur ϑ_2 ist in dieser Ausführungsform niedriger als die gewählte Temperatur ϑ_4 des zweiten Ofens 130. Das Temperaturprofil $\vartheta_{220,130}$ des zweiten Bereichs nähert sich der Temperatur ϑ_4 des zweiten Ofens 130 von unten her an. Die Temperatur des Bereichs 210 fällt nicht unter die Gefügeumwandlungsstarttemperatur ϑ_1 . Durch den geringen Temperaturunterschied zwischen den beiden Bereichen 210, 220 sind klar konturierte Abgrenzungen der einzelnen Bereiche 210, 220 realisierbar und der Verzug des Stahlbauteils 200 wird minimiert. Geringe Spreizungen im Temperaturniveau des Stahlbauteils 200 wirken sich vorteilhaft bei der weiteren Verarbeitung in dem Presshärtewerkzeug 160 aus. Die notwendige Verweilzeit t_{130} für den zweiten Bereich 220 kann in Abhängigkeit von der Länge des Stahlbauteils über die Einstellung der Fördergeschwindigkeit und der Auslegung der Länge des zweiten Ofens 130 realisiert werden. Eine Beeinflussung der Taktzeit der Wärmebehandlungsvorrichtung 100 wird so minimiert, sie kann sogar gänzlich vermieden werden. Der erste Bereich 220 des Stahlbauteils 200 gibt im zweiten Ofen 130 Wärme ab. Der zweite Bereich 220 des Stahlbauteils 200 nimmt im zweiten Ofen 130 Wärme auf, wobei die Wärmeaufnahme durch die bei der Rekaleszenz des Gefüges im zweiten Bereich 220 des Stahlbauteils 200 freiwerdende Wärme eingeschränkt ist. Dies erfordert in der Summe nur einen relativ geringen Bedarf an Heizleistung im zweiten Ofen 130. Gegebenenfalls kann gänzlich auf eine zusätzliche Beheizung des zweiten Ofens 130 verzichtet werden. So ist dieser Behandlungsschritt besonders energieeffizient.

[0030] Nach Beendigung der Verweilzeit t_{130} des Stahlbauteils 200 im zweiten Ofen 130 wird es während der Transferzeit t_{131} in ein Presshärtewerkzeug 160 transferiert, wo es während der Verweilzeit t_{160} umgeformt und gehärtet wird.

[0031] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Wärmebehandlungsvorrichtung 100 in 90°-Anordnung. Die Wärmebehandlungsvorrichtung 100 weist eine Beladungsstation 101 auf, über die Stahlbauteile dem ersten Ofen 110 zugeführt werden. Weiterhin weist die Wärmebe-

handlungsvorrichtung 100 die Behandlungsstation 150 und in Hauptdurchflussrichtung D dahinter angeordnet den zweiten Ofen 130 auf. Weiter in Hauptdurchflussrichtung D dahinter angeordnet befindet sich eine Entnahmestation 131, die mit einer Positioniervorrichtung (nicht gezeigt) ausgerüstet ist. Die Hauptdurchflussrichtung knickt nun um im Wesentlichen 90° ab, um ein Presshärtewerkzeug 160 in einer Presse (nicht gezeigt) folgen zu lassen, in dem das Stahlbauteil 200 pressgehärtet wird. In Achsrichtung des ersten Ofens 110 und des zweiten Ofens 130 ist ein Behälter 161 angeordnet, in den Ausschussteile verbracht werden können. Der erste Ofen 110 und der zweite Ofen 120 sind bei dieser Anordnung bevorzugt als Durchlauföfen, beispielsweise Rollenherdöfen, ausgeführt.

[0032] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Wärmebehandlungsvorrichtung 100 in gerader Anordnung. Die Wärmebehandlungsvorrichtung 100 weist eine Beladungsstation 101 auf, über die Stahlbauteile dem ersten Ofen 110 zugeführt werden. Weiterhin weist die Wärmebehandlungsvorrichtung 100 die Behandlungsstation 150 und in Hauptdurchflussrichtung D dahinter angeordnet den zweiten Ofen 130 auf. Weiter in Hauptdurchflussrichtung D dahinter angeordnet befindet sich eine Entnahmestation 131, die mit einer Positioniervorrichtung (nicht gezeigt) ausgerüstet ist. Weiter folgt in nun weiter gerader Hauptdurchflussrichtung ein Presshärtewerkzeug 160 in einer Presse (nicht gezeigt), in dem das Stahlbauteil 200 pressgehärtet wird. Im Wesentlichen in 90° zu der Entnahmestation 131 ist ein Behälter 161 angeordnet, in den Ausschussteile verbracht werden können. Der erste Ofen 110 und der zweite Ofen 120 sind bei dieser Anordnung ebenfalls bevorzugt als Durchlauföfen, beispielsweise Rollenherdöfen, ausgeführt.

[0033] Fig. 4 zeigt eine weitere Variante einer erfindungsgemäßen Wärmebehandlungsvorrichtung 100. Die Wärmebehandlungsvorrichtung 100 weist wieder eine Beladungsstation 101 auf, über die Stahlbauteile dem ersten Ofen 110 zugeführt werden. Der erste Ofen 110 ist bei dieser Ausführung wieder vorzugsweise als Durchlaufofen ausgebildet. Weiterhin weist die Wärmebehandlungsvorrichtung 100 die Behandlungsstation 150 auf, die in dieser Ausführungsform mit einer Entnahmestation 131 kombiniert ist. Die Entnahmevorrichtung 131 kann beispielsweise über eine Greifvorrichtung (nicht gezeigt) verfügen. Die Entnahmestation 131 entnimmt beispielsweise mittels der Greifvorrichtung die Stahlbauteile 200 aus dem ersten Ofen 110. Die Wärmebehandlung mit dem Abkühlen des zweiten beziehungsweise der zweiten Bereiche 220 wird durchgeführt und das Stahlbauteile beziehungsweise die Stahlbauteile 200 werden in einen im Wesentlichen um 90° zur Achse des ersten Ofens 110 angeordneten zweiten Ofen 130 einlegt. Dieser zweite Ofen 130 ist in dieser Ausführungsform vorzugsweise als Kammerofen, beispielsweise mit mehreren Kammern, vorgesehen. Nach Ablauf der Verweilzeit t_{130} der Stahlbauteile 200 im zweiten Ofen 130 werden die Stahlbauteile 200 über die Entnahmestation 131 aus

dem zweiten Ofen 130 entnommen und in ein gegenüberliegendes, in eine Presse (nicht gezeigt) eingebautes Presshärtewerkzeug 160 eingelegt. Dazu kann die Entnahmestation 131 über eine Positioniereinrichtung (nicht gezeigt) verfügen. In Achsrichtung des ersten Ofens 110 ist hinter der Entnahmestation 131 ein Behälter 161 angeordnet, in den Ausschussteile verbracht werden können. Die Hauptdurchflussrichtung D beschreibt bei dieser Ausführungsform eine Umlenkung von im Wesentlichen 90°. In dieser Ausführungsform ist kein zweites Positioniersystem für die Behandlungsstation 150 erforderlich. Darüber hinaus ist diese Ausführungsform vorteilhaft, wenn in Achsrichtung des ersten Ofens 110 nicht ausreichend Platz beispielsweise in einer Produktionshalle zur Verfügung steht. Die Abkühlung der zweiten Bereiche 220 des Stahlbauteils 200 kann bei dieser Ausführungsform auch zwischen Entnahmestation 131 und zweiten Ofen 130 erfolgen, so dass es keiner ortsfesten Behandlungsstation 150 bedarf. Beispielsweise kann eine Abkühlvorrichtung, beispielsweise eine Blasdüse, in die Greifvorrichtung integriert sein. Die Entnahmevorrichtung 131 sorgt für den Transfer des Stahlbauteils 200 von dem ersten Ofen 110 in den zweiten Ofen 130 und in das Presshärtewerkzeug 160 beziehungsweise in den Behälter 161.

[0034] Auch bei dieser Ausführungsform kann die Position von Presshärtewerkzeug 160 und Behälter 161 vertauscht werden, wie in Fig. 5 zu sehen. Die Hauptdurchflussrichtung D beschreibt bei dieser Ausführungsform zwei Umlenkungen von im Wesentlichen 90°.

[0035] Ist der Platz für die Aufstellung der Wärmebehandlungsvorrichtung beschränkt, bietet sich eine Wärmebehandlungsvorrichtung gemäß Fig. 6 an: Im Vergleich zu der in Fig. 4 gezeigten Ausführungsform ist der zweite Ofen 130 in eine zweite Ebene oberhalb des ersten Ofens 110 versetzt. Auch bei dieser Ausführungsform kann die Abkühlung der zweiten Bereiche 220 des Stahlbauteils 200 ebenfalls zwischen Entnahmestation 131 und zweiten Ofen 130 erfolgen, so dass es keiner ortsfesten Behandlungsstation 150 bedarf. Erneut ist es vorteilhaft, den ersten Ofen 110 als Durchlaufofen und den zweiten Ofen 120 als Kammerofen, eventuell mit mehreren Kammern auszuführen.

[0036] In Fig. 7 schließlich ist eine letzte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Wärmebehandlungsvorrichtung schematisch gezeigt. Im Vergleich zu der in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform sind die Positionen von Presshärtewerkzeug 160 und Behälter 161 vertauscht.

[0037] Die hier gezeigten Ausführungsformen stellen nur Beispiele für die vorliegende Erfindung dar und dürfen daher nicht einschränkend verstanden werden. Alternative durch den Fachmann in Erwägung gezogene Ausführungsformen sind gleichermaßen vom Schutzbereich der vorliegenden Erfindung umfasst.

Bezugszeichenliste:

[0038]

100	Wärmebehandlungsvorrichtung		sprach 1,
110	erster Ofen		wobei die Vorrichtung zum Abkühlen eines oder
130	zweiter Ofen		mehrerer zweiter Bereiche (220) des Stahlbauteils
131	Entnahmestation		(200) eine Düse zum Anblasen des oder der zweiten
150	Behandlungsstation	5	Bereiche (220) des Stahlbauteils (200) mit einem
160	Presshärtewerkzeug		gasförmigen Fluid aufweist.
161	Behälter		
200	Stahlbauteil	3.	Wärmebehandlungsvorrichtung (100) gemäß einem
210	erster Bereich		der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Vorrichtung zum
220	zweiter Bereich	10	Abkühlen eines oder mehrerer zweiter Bereiche
D	Hauptdurchflussrichtung		(220) des Stahlbauteils (200) eine Düse zum Anbla-
M _S	Martensit-Starttemperatur		sen des oder der zweiten Bereiche (220) des Stahl-
t _B	Behandlungszeit		bauteils (200) mit einem gasförmigen Fluid, dem
t ₁₁₀	Verweilzeit im ersten Ofen		Wasser beigemischt ist, aufweist.
t ₁₂₀	Transferzeit Stahlbauteil in Behandlungssta-	15	
	tion		4.
t ₁₂₁	Transferzeit Stahlbauteil in zweiten Ofen		Wärmebehandlungsvorrichtung (100) gemäß einem
t ₁₃₀	Verweilzeit im zweiten Ofen		der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Vorrichtung zum
t ₁₃₁	Transferzeit Stahlbauteil in Presshärtewerk-	20	Abkühlen eines oder mehrerer zweiter Bereiche
	zeug		(220) des Stahlbauteils (200) Stempel zum Kontak-
t ₁₅₀	Verweilzeit in Behandlungsstation		tieren des oder der zweiten Bereiche (220) des
t ₁₆₀	Verweilzeit im Presshärtewerkzeug		Stahlbauteils (200) aufweist.
θ ₁	Gefügeumwandlungsstarttemperatur	5.	Wärmebehandlungsvorrichtung (100) gemäß An-
θ ₂	Abkühlstopptemperatur		spruch 4,
θ ₃	Innentemperatur erster Ofen	25	wobei der Stempel zum Kontaktieren des oder der
θ ₄	Innentemperatur zweiter Ofen		zweiten Bereiche (220) des Stahlbauteils (200) kühl-
θ _{200,110}	Temperaturverlauf des Stahlbauteils im ers-		bar ausgeführt ist.
	ten Ofen		6.
θ _{210,150}	Temperaturverlauf des ersten Bereichs des	30	Wärmebehandlungsvorrichtung (100) gemäß einem
	Stahlbauteils in der Behandlungsstation		der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Behandlungsstati-
θ _{220,150}	Temperaturverlauf des zweiten Bereichs des		on (150) eine Positioniereinrichtung aufweist.
	Stahlbauteils in der Behandlungsstation		7.
θ _{210,130}	Temperaturverlauf des ersten Bereichs des		Wärmebehandlungsvorrichtung (100) gemäß einem
	Stahlbauteils im zweiten Ofen		der Ansprüche 1 bis 6, wobei der zweite Ofen (130)
θ _{220,130}	Temperaturverlauf des zweiten Bereichs des	35	auf eine homogene Temperatur θ ₄ aufgeheizt ist.
	Stahlbauteils im zweiten Ofen		8.
θ _{200,160}	Temperaturverlauf des Stahlbauteils in dem		Wärmebehandlungsvorrichtung (100) gemäß einem
	Presshärtewerkzeug		der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Behandlungsstati-
		40	on (150) Wärmereflektoren aufweist.
			9.
			Wärmebehandlungsvorrichtung (100) gemäß einem
			der Ansprüche 1 bis 8, wobei die Behandlungsstati-
			on (150) wärmeisolierte Wandungen aufweist.

Patentansprüche

1. Wärmebehandlungsvorrichtung (100) zur gezielten bauteilzonenindividuellen Wärmebehandlung eines Stahlbauteils (200), aufweisend einen ersten Ofen (110) zur Aufheizung des Stahlbauteils (200) auf eine Temperatur oberhalb AC3-Temperatur, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Wärmebehandlungsvorrichtung (100) weiterhin eine Behandlungsstation (150) und einen zweiten Ofen aufweist, wobei das Stahlbauteil (200) von dem ersten Ofen (110) in die Behandlungsstation (150) transferierbar ist, und wobei die Behandlungsstation (150) eine Vorrichtung zum Abkühlen eines oder mehrerer zweiter Bereiche (220) des Stahlbauteils (200) aufweist.
2. Wärmebehandlungsvorrichtung (100) nach An-




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 21 16 2238

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	EP 2 548 975 A1 (LOI THERMPROCESS GMBH [DE]) 23. Januar 2013 (2013-01-23) * Abb. 1, 5-7; 12, 27, 34, 38- 43; Ansprüche 9-15 *	1-9	INV. C21D8/00 C21D1/19 C21D9/00 C21D1/673
X	DE 10 2014 201259 A1 (SCHWARTZ GMBH [DE]) 23. Juli 2015 (2015-07-23) * Abb. 1,2; Anspruch 1; 1, 10, 40- 42 *	1,4-6,9	C21D1/62 C21D1/667 C21D1/60 C21D1/613
A	DE 10 2010 049205 A1 (BRAUN ELISABETH [DE]) 19. April 2012 (2012-04-19) * das ganze Dokument *	1-9	
A	US 2014/345753 A1 (BORS MATTHIAS [DE]) 27. November 2014 (2014-11-27) * das ganze Dokument *	1-9	
A	DE 10 2008 021492 B3 (BENTELER AUTOMOBILTECHNIK GMBH [DE]) 23. Juli 2009 (2009-07-23) * das ganze Dokument *	1-9	
A	DE 10 2010 048209 B3 (BENTELER AUTOMOBILTECHNIK GMBH [DE]) 5. Januar 2012 (2012-01-05) * das ganze Dokument *	1-9	
A	DE 10 2013 010946 B3 (DAIMLER AG [DE]) 31. Dezember 2014 (2014-12-31) * das ganze Dokument *	1-9	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 10. Juni 2021	Prüfer Abrasonis, Gintautas
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 21 16 2238

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

10-06-2021

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2548975 A1	23-01-2013	KEINE	
DE 102014201259 A1	23-07-2015	AT 15097 U1 DE 102014201259 A1 PT 2905346 T	15-12-2016 23-07-2015 03-11-2020
DE 102010049205 A1	19-04-2012	KEINE	
US 2014345753 A1	27-11-2014	BR 102014012331 A2 CA 2851920 A1 CN 104174795 A DE 102013008853 A1 EP 2806041 A2 KR 20140138074 A TW 201504444 A US 2014345753 A1	20-01-2015 23-11-2014 03-12-2014 27-11-2014 26-11-2014 03-12-2014 01-02-2015 27-11-2014
DE 102008021492 B3	23-07-2009	DE 102008021492 B3 US 2010101296 A1	23-07-2009 29-04-2010
DE 102010048209 B3	05-01-2012	CN 102452425 A CN 102453791 A CN 102453796 A CN 104250677 A DE 102010048209 B3 EP 2441850 A1 EP 2441851 A1 EP 2441852 A1 ES 2624695 T3 ES 2661708 T3 US 2012090741 A1 US 2012091758 A1 US 2012318415 A1 US 2014166166 A1	16-05-2012 16-05-2012 16-05-2012 31-12-2014 05-01-2012 18-04-2012 18-04-2012 18-04-2012 17-07-2017 03-04-2018 19-04-2012 19-04-2012 20-12-2012 19-06-2014
DE 102013010946 B3	31-12-2014	CN 105358718 A DE 102013010946 B3 EP 3013988 A1 US 2016145707 A1 WO 2014206514 A1	24-02-2016 31-12-2014 04-05-2016 26-05-2016 31-12-2014

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- EP 2548975 A1 [0005]
- DE 102014201259 A1 [0005]